



CLK-02-UV CAM BOYASI



CLK-02-Uv Cam Boyası-su bazlı saf akrilik esaslı, su ve solventin buharlaşması ile kuruyan cam boyasıdır.

_ywtm_priority_tab_description 1 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün tanımı

CLK-02-Uv Cam Boyası-su bazlı saf akrilik esaslı, su ve solventin buharlaşması ile kuruyan cam boyasıdır. Yüksek sararma direncinin yanında, sert ve elastik yapısı ile mekanik dayanımı yüksektir. Su bazlı yapısı ve çok düşük VOC (uçucu organik bileşen) oranı ile çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmaz. Uv Cam Boyası.

Kullanım Yeri:

Cam ve seramik yüzeyler için uygundur.

Teknik Bilgi

Görünüm Renkli Sıvı.

Katı Madde Oranı (%) 48% $\pm$ 1 (Beyaz renk için)

POLYME^X KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Viskozite DIN 6 kabında 20°C de 35-40 sn.

Uygulama

Uygulama Metodu Pistole, pompa

İnceltici Temiz içme suyu

İnceltme Oranı Gerek duyulduğunda %5 – %10 su ile

Sarfiyat (m²/kg) İstenilen yüzey kalitesine bağlı olmakla birlikte, kayıplar hariç tek katta 1 kg ile 10-15 m² alan kaplanabilir. Kesin sarfiyat için numune çalışması yapılmalıdır. Uv Cam Boyası.

Kuruma Süresi

Toz tutmama 15 dk.

Dokunma 45 dk.

Tekrar uygulama 1-2 saat

Parlaklık İpek mat (50 gloss)

Clk-02-Uv Cam Boyası



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr