



P-1070 AKRİLİK ESASLI ZEMİN VE ÇATI YALITIM KAPLAMASI



Su bazlı, Anyonik Vinil modifiye Akriklik Reçine esaslı-kauçuk takviyeli ,elastik zemin ve çatı kaplama malzemesidir

_ywtm_priority_tab_description 1 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Su bazlı, Anyonik Vinil modifiye Akriklik Reçine esaslı-kauçuk takviyeli ,elastik zemin ve çatı kaplama malzemesidir.İpek mat parlaklığında olup dekoratiftir.Rutubete ,deniz suyuna,zayıf kimyasal eriyiklere mukavim, bakteri ve küf tutmayan , aşırı soğuk ve güneşe dayanıklı , titrostopik görünümlü malzemedir.Esnek oluşu , sıva ve rötre çatlaklarına mani olur.

Su geçirmeme özelliğinin yanı sıra duvar ve bina bünyesinde çeşitli sebeplerle oluşan nem buharını dışarı atma özelliği en üstün niteliklerindendir.Deterjan ve sabunlu suyla silinebilir. Akriklik esaslı Zemin ve Çati yalıtım kaplaması.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



- Kullanıma hazırdır.
- Solvent içermez.
- UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı.
- Daimi elastiktir.
- Yaşlanmadan etkilenmez.
- Kolay ve hızlı uygulama.
- Nefes alır.
- Üzeri boyanabilir.

-Yoğunluk:1,30-1,35kg/m³ -Yırtılma Mukavemeti:6,5 N/mm² (23°C ve 50 bağıl nem DIN 53455) - Elastik:%80-100 (+3°C DIN 53455) -pH değeri: 8-10 -Isı Mukavemeti:-40°C+70 -Uygulama Sıcaklığı:+5°C üzerinde uygulama yapılmalı -Depolama Süresi:12 ay -Sağlık ve Emniyet:Solvent toksidesi yoktur, YANMAZ - Parlaklı:G3 -Kuru film kalınlığı:E4 -Tane Büyüklüğü:S1 -Yüzey kuruma süresi : 4-5 saat (normal iklim şartlarında) -Renk : Beyaz ve renkli. Akrilik esaslı Zemin ve Çatı yalıtım kaplaması. **SARFIYAT:** 1,300-1,600.kg/m² desen yapısı ve uygulama aracına bağlı olarak (2 kat. **AMBALAJ:** 20.kg25.kg plastik kovalarda **DEPOLAMA:** Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C ila 25°C sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır. Akrilik esaslı Zemin ve Çatı yalıtım kaplaması.

Yüzey kuru, temiz ve su akışına izin verecek şekilde eğimli olmalıdır. Derin çatlaklar Akrilik Mastik ile doldurulmalıdır. Uygulama öncesinde ağırlıkça %10-15 Su ile inceltiilerek hazırlanan Polymex-1070-Toz karışımı ile astarlama yapılmalı ve yüzey kaplamaya hazır hale getirilmelidir. Kullanmadan önce Polymex Özel Toz iyice karıştırılmalıdır. Polymex-1070- Astarlanmış yüzeye rulo veya fırça ile yüzey tamamen kaplanana kadar sürülür.

Düzgün ve uygun bir satıh için kurduğunda en az 1 mm kalınlığında olacak bir uniform film kalınlığı teşkil edilmelidir. Polymex-1070-, her kat birbirine dik istikamette sürülecek şekilde 2 kat olarak uygulanmalı ve bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. Uygulamadan sonraki ilk 24 saat süre ile yağmur ve dondan korunmalıdır. Aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenebilir. Akrilik esaslı Zemin ve Çatı yalıtım kaplaması.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr