



POLYMEX 2055 - ELYAFLI ÇATI İZOLASYON KREMIT ONDULIN BOYASI



P-2055-Özel Poliüretan / Akrilik – Alifatik İzosiyanat esaslı son kat çatı kremit ondulin Sonkat boyadır

Özel Antimon reçine esaslı metal, shingle, arduvazlı membran, kiremit ve ondulin çatılarda su ve ısı yalıtımında kullanılan bir boyadır. Çatılarda oluşan aşınma, çatlak, çivilerin meydana getirdiği hasar vb. sebeplerle çatıların su almasını engeller ve estetik bir görünüm kazandırır.

GALLERY IMAGES



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Özellikler: Poliüretan Alifatik Elyafli Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası Parlaklığını korur. UV ve her türlü hava koşullarında renk kararlılığını korur. Kesinlikle renk değiştirmez. UV dayanımlı yüksek aşınmaya ve çizilmeye dayanımlı kimyasallara dayanıklı renk solması kesinlikle yapmaz kötü hava koşullarına dayanıklı polyasparik alifatik kaplama malzeme alifatik izosiyanant ön polimeri ve amin sonlandırıcı reçineden oluşmaktadır . Elyafli Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası sarfiyatı m2 de 400-550,gram m2 uygulanmaktadır.

Elyafli Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası **ÖZELLİKLERİ BİLGİLER**

- Soğuk uygulama olup rulo, mala, fırça veya airless tabanca ile kolaylıkla uygulanır.
 - Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
 - Eksiz uygulanabilir.
 - Dondan ve üzerinde bekleyen sudan etkilenmez.
 - -30°C/+90°C de fiziksel özelliklerini korur.
- Su buharı geçirimli olup uygulandığı yüzeyin nefes almasını sağlar.
 - Mükemmel aderans özelliğine sahiptir.
 - Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler.
 - Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
- Elastomerik hidrofobik Akrilik Poliüretan Özel reçine esaslı olup polimerize desteklenmiştir.
- Özel reçine esaslı metal, shingle, arduvazlı membran, kiremit ve ondulin çatılarda su ve ısı yalıtımında kullanılan bir boyadır. Çatılarda oluşan aşınma, çatlak, çivilerin meydana getirdiği hasar vb. sebeplerle çatıların su almasını engeller ve estetik bir görünüm kazandırır.
 - Polymex-2055-Elyafli Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası

Kremit boyası Parlaklık	Parlak, mat ve yarı mat
Yoğunluk	1,1-1,2 gr/ml
Karışım Oranı	Kremit boyası
Pot Life (200 gr, 20 °C)	3 saat
Kremit boyası Sonkat Boyası Uygulama	Rulo Fırça Daldırma, havalı ve havasız püskürtme
Kremit Sonkat Boyası Sarfiyat	10-12 m ² /lt (35 mikron film kalınlığı)
UV Direnci Uv dayanıklıdır	Çok yüksektir 5 yıl sonra solmaya başlar
Uygulama Viskozitesi (din 4 cup, 20 °C)	18-25 sn
Toz Kuruma (20 °C)	45 dakika
Montaj Kuruma (20 °C)	3 saat
Elastikiyet	%100
Sertlik Shore D	70+5 ISO 868-2003
Kremit boyası Gerilme Dayanımı	19Mpa ASTMD-638 S



Yanmayı geciktirici gaz

Kesinlikle yaymaz

Fırın Kuruma (80 °C)

30 dakika

Alevlenme Sıcaklığı

>245 °C

Elyafı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası Çatı Sanayinde Ondulin Zemin teras saç betonların boyanmasında kullanılmaktadır. Poliüretan Alifatik Elyafı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası Sonkat Boyası Renk kararlılığını sağlamak için poliüretan esaslı zemin kaplama ve izolasyon malzemeleri üzerine (poliüretan zemin ve izolasyon kaplamalarının üzerine) uygulanır. Fabrikalarda, depolarda, garajlarda, hangarlarda, süt fabrikalarında ve endüstriyel zeminlerde mekanik dayanım gerektiren beton yüzeylerde ve bütün hijyen istenen mekanlarda kullanılır. Özel reçine esaslı metal, shingle, arduvazlı membran, kiremit ve ondulin çatılarda su ve ısı yalıtımında kullanılan bir boyadır. Çatılarda oluşan aşınma, çatlak, çivilerin meydana getirdiği hasar vb. sebeplerle çatıların su almasını engeller ve estetik bir görünüm kazandırır. Polymex-2055-Elyafı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası **Uygulama:** Elyafı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası Doğru oranda homojen bir biçimde karıştırınız ve ince bir kat şeklinde uygulayınız, örtücülüğü çok yüksektir m2 ye 400.gram 550 gram arası uygulama yapınız.. Fırça, rulo, havalı veya havasız pompa, elektrostatik olarak uygulanabilir. Polymex-2055-Elyafı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası

Depolama ve Raf Ömrü: Kuru ve serin ortamda 24 ay **Ambalaj:** 5.kg -10.kg – 20.kg -25.kg kovalarda **Dikkat:** Elyafı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası İyi havalandırılmış, kapalı alanlarda depolayınız, maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz, doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız, açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz. **Notlar:** Elyafı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Özel reçine esaslı metal, shingle, arduvazlı membran, kiremit ve ondulin çatılarda su ve ısı yalıtımında kullanılan bir boyadır. Çatılarda oluşan aşınma, çatlak, çivilerin meydana getirdiği hasar vb. sebeplerle çatıların su almasını engeller ve estetik bir görünüm kazandırır



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr