



## POLYMEX-2060 LASTİK YANAK BOYASI



Poliüretan / Akrilik – Alifatik İzosiyanat esaslı tek bileşenli son kat Esnek Lastik Yanak Sonkat boyadır.

**\_ywtm\_priority\_tab\_description 1 |**

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)



Poliüretan Alifatik Sonkat Esnek Lastik Yanak Boyası Parlaklığını korur. UV ve her türlü hava koşullarında renk kararlılığını korur. Kesinlikle renk değiştirmez.Çizilmeye karşı aşırı dirençlidir. Tek bileşenli esnek UV dayanımlı yüksek aşınmaya ve çizilmeye dayanımlı kimyasallara dayanıklı renk solması kesinlikle yapmaz kötü hava koşullarına dayanıklı polyasparik alifatik kaplama malzeme alifatik izosiyanant ön polimeri ve amin sonlandırıcı reçineden oluşmaktadır . Esnek Lastik Yanak Boyası sarfiyatı m2 de 200-250,gram m2 uygulanmaktadır . Esnek Lastik Yanak Sonkat Boyası

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Lastik Yanak Sonkat Boyası Parlaklık</b>     | <b>Parlak, mat ve yarı mat</b>                       |
| <b>Lastik Yanak Sonkat Boyası Yoğunluk</b>      | 1,1-1,2 gr/ml                                        |
| <b>Karışım Oranı</b>                            | Tek bileşenli                                        |
| <b>Pot Life (200 gr, 20 °C)</b>                 | 1 saat                                               |
| <b>Lastik Yanak Sonkat Boyası Uygulama</b>      | Rulo Fırça Daldırma, havalı ve havasız püskürtme     |
| <b>Lastik Yanak Sonkat Boyası Sarfiyat</b>      | 10-12 m <sup>2</sup> /lt ( 35 mikron film kalınlığı) |
| <b>UV Direnci Uv dayanıklıdır</b>               | Çok yüksektir 5 yıl sonra solmaya başlar             |
| <b>Uygulama Viskozitesi ( din 4 cup, 20 °C)</b> | 18-25 sn                                             |
| <b>Toz Kuruma (20 °C)</b>                       | 20 dakika                                            |
| <b>Montaj Kuruma (20 °C)</b>                    | 3 saat                                               |
| <b>Elastikiyet</b>                              | %900                                                 |
| <b>Sertlik Shore D</b>                          | 30+5 ISO 868-2003                                    |
| <b>Gerilma Dayanımı</b>                         | 19Mpa ASTM D-638 S                                   |
| <b>Yanmayı geciktirici gaz</b>                  | Kesinlikle yaymaz                                    |
| <b>Fırın Kuruma (80 °C)</b>                     | 30 dakika                                            |
| <b>Alevlenme Sıcaklığı</b>                      | >245 °C                                              |

**Uygulama:** Esnek Lastik yanak boyası Doğru oranda (tek bileşenli ) homojen bir biçimde karıştırınız ve ince bir kat şeklinde uygulayınız, örtücülüğü çok yüksektir. Fırça, rulo, havalı veya havasız pompa, elektrostatik olarak uygulanabilir. Lastik Yanak Sonkat Boyası **Uygulama Alanları:** Esnek Lastik Yanak Sonkat Boyası Sanayi Lastikleri Araba lastikleri değişik kategorideki lastiklerin boyanmasında kullanılmaktadır. Kepçe Tır Otobüs Kamyon v.s.Lastiklerinde kullanılmaktadır. Poliüretan Alifatik Esnek Lastik Yanak Sonkat Boyası Renk kararlılığını sağlamak için poliüretan esaslı zemin kaplama ve izolasyon malzemeleri üzerine (poliüretan zemin ve izolasyon kaplamalarının üzerine) uygulanır. Fabrikalarda, depolarda, garajlarda, hangarlarda, süt fabrikalarında ve endüstriyel zeminlerde mekanik dayanım gerektiren beton yüzeylerde ve bütün hijyen istenen mekanlarda kullanılır.

**Depolama ve Raf Ömrü:** Kuru ve serin ortamda 24 ay **Ambalaj:** 500.gram 1.kg - 5.kg -10.kg-20 Kg **Dikkat:** Lastik Yanak Sonkat Boyası İyi havalandırılmış, kapalı alanlarda depolayınız, maske, eldiven gibi koruyucu



malzemeleri giyiniz, doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız, açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.

**Notlar:** Esnek Lastik yanak Sonkat Boyası Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Esnek Lastik Yanak Sonkat Boyası



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)