



POLYMEX CLK-52 EPOKSI ZIMPARA YAPIŞTIRICISI



Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı Düşük Vizkoziteli, Çift bileşenli, epoksi zımpara yapıştırıcısı. Düşük vizkoziteli, çift bileşenli, CLK-52- Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı

_ywtm_priority_tab_description 1 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Epoksi hafif, modifiye edilmemiş, sıvı bir bisfenol A-epiklorohidrin epoksit reçinesidir. saman renginde ve düşük viskozitededir. Epoksi en standart sıvı reçinelerden biridir. İstenilen son özelliklere bağlı olarak amin, anhidrit, poliamid veya diğer özel sertleştiricilerle kürlenir.

Ürünler mükemmel kimyasal dirence, üstün fiziksel ve elektriksel özelliklere, maksimum ısı direnci ve mükemmel yapışma. Epoksi oda sıcaklığında veya yüksek sıcaklıklarda kürlenebilir sertleştirici seçimine bağlıdır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Zımpara Yapıştırıcısı Tatbik edilecek yüzey zemin düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ,kir,pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C 'nin altında ya da +30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Matkap ile önce büyük kutudaki malzeme karıştırılır. Sonra ufak kutudaki sertleştirici (B Bileşeni) büyük kutudaki ana malzemeye (A Bileşeni) dökülür ve homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 10-ile 12 dakika arasında kullanılmalıdır. Makine, rulo veya mala ile zemine uygulanır. Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı 2 Komponenti de makinenin besleme vanalarına bağlayın. Karışım oranından emin olmak için önce boş bir kovaya bir kısım yapıştırıcı basın renkte dalgalanma olmayacak şekilde malzeme geldiğinde, yapıştırıcıyı plastik zımpara kâğıtlarına ve filtrelelere uygulayın. Makine ve aparatları kullanım sonrasında uygun temizleyici ile temizleyin. Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı Malzemenin hazırlanması: Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı Orantılı olarak hazırlanmış A ve B bileşenleri yavaş devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır, karışıma homojen bir kıvam elde edene kadar devam edilir.CLK-52- setinin tamamen kullanılamayacağı durumlarda karışım oranları göz önünde bulundurularak daha az miktarlarda kullanılabilir. CLK-52- Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı. Ambalaj: 25-30-35 Kg (A+B) setler halinde temin edilir. İstenildiğinde de fiçı ile verilmektedir.

Renk	Krem, Kırmızı, Gri, isteğe göre özel renk yapılır.
Sertlik Shore A	80-85
Bağlayıcı madde	Epoksi Reçine
Uygulama Süresi	5-25 °C de 20-30 Dakika
Karışım Oranı	
Yoğunluk (20 °C)	A Bileşeni:1,15 gr/ml B Bileşeni:1,05 gr/ml
Katılma Başlangıcı	25-40 °C de 8 Dakika
Kuruma Süresi	1 saat kürünü tamamlama Tam Kuruma:48 Saat
Eğilme Mukavemeti	45 kg/cm ²
Gerilme Mukavemeti	30 kg/cm ²
Isı mukavemeti	-40 °C/ +280 °C
UV	+ UV Dayanıklısıdır.
Teknik Veriler	
RENK	Şeffaf-Siyah -Krem
YOĞUNLUK	A: 1.60 gr/cm ³ B: 1.25 gr/cm ³
ALEVLENME NOKTASI	280°C
KARIŞIM ORANI	
UYGULAMA SÜRESİ	45 dakika (+20°C de)



TAM MUKAVEMET

7 gün

AMBALAJ

5.kg -15 kg-20-25-30.kg lık setler halinde

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında 12 ay (+5°C üstünde depolanmalı)

Kullanım alanları: Zımpara Yapıştırıcısı Saplı sapsız MOP zımparalarda, plastik ile zımpara kâğıtlarının yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Polietilen ve benzerleri hariç. Beton, taş, ahşap, metal, atarnit gibi her türlü yüzeye tatbik edilir. Kimyasallara, darbelere ve sürtünmeye dayanıklıdır. Sıvı sızdırmayan anti bakteriyel bir yapıştırıcısıdır. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir.

CLK-52- Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı

Güvenlik Önlemleri: Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direk solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı. Notlar: Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr