



POLYMEX P-1007 SOLVENTSİZ ŞEFFAF SU İZOLASYON MALZEMESİ



Polymex-1007; Poliüretan Reçine Esaslı İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı şeffaf izolasyon malzemesidir.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Şeffaf ,aşınmaya mukavim asit-alkali ve diğer kimyasal ve korrozif maddelere karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir. Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi **Kullanım Alanları:** Her türlü yüzeyin su ve kimyasallara karşı izolasyonlarında. Balkon ve Terasların su izolasyonu. Yüzme ve Su havuzlarında. Cam ve metal hasır takviyeli camın su izolasyonu. Cam tuğla duvarların su izolasyonu. Su depolarında. Doğal taşların su izolasyonu ve korunması.Zemin kaplamasında şeffaf izolasyon ve görüntü sağlar. Şeffaf plastiklerin (örnek: GFK, Polikarbon) su izolasyonu.Ahşap ve bambunun su izolasyonu ve korunması.Metal yüzeylerin su izolasyonu

Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi

Renk	Şeffaf ve İstenilen Renk
Parlaklık	Parlak veya Mat
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Parlama Noktası	Parlama Yapmaz. Solventsiz
Uygulama Sıcaklığı	+8 °C / + 35 °C
Yoğunluk (20C) A.comp	1,2 ±0,1gr/ml
Yoğunluk (20C) B.comp	1,2 ±0,05 gr/ml
Shore A	5 - 70
Kuruma	İlk kuruma 1-2 saat
Çevreye Uyum	Çevreye olumsuz etkisi yok (Kapalı alanlarda maske kullanılmalıdır.) Solventsizdir.
Parlama Noktası	Parlama Yapmaz. Solventsiz
Tatbik Şekli	Fırça, Rulo, Çelik mala, Airless
Sağlığa uygunluk	Tam kuruma gerçekleşikten sonra sağlığa zararlı değildir.

Polymex-1007; poliüretan esaslı şeffaf izolasyon malzemesidir. B Komponenti Ana malzemenin içine boşaltılır 3-4 Dakika kadar karıştırılır. Kullanılacak yer veya zemin Madeni yağ kir pas çapaklardan arındırılmalıdır. Hazırlanan karışım 45 ile 55 dakika arasında kullanılmalıdır. Malzemenin tamamı kullanılmayacaksa Etiketle yazılı karışım oranına göre malzeme hassas olarak tartarak kullanılmalıdır.

Şeffaf İzolasyon Malzemesi Önemli Uyarı: Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır yutulması durumunda midesinin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi **Tavsiye:** Polymex-1007; Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi Tatbik edilecek yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ kir pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Uygulama esnasında yüzey ve ortam ısısının Min. 8 °C Max. 30 °C olmasına dikkat edilmelidir. Ambalaj güneş altında bırakılmamalı dondan ve rutubetten korunmalı ayrıca yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr