



POLYMEX P-1009 ALKID BAZLI ASITLI ORTAM KAPLAMA MALZEMESİ



Alkid bazlı, çift kompenantlı, solvent içermeyen elastik veya sert, zemine ve uygulandığı yüzeye mükemmel yapışan alkid ve solventsiz izolasyon ve zemin kaplama malzemesidir.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Polymex-1009; bünyesinde solvent ihtiva etmediğinden özellikle kapalı alanlarda güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Solventsiz olması, kargo holdları, balast tankları, su tankları ve içme suyu tanklarında da güvenle kullanılmasını sağlar. Asit ve solventlerden kesinlikle etkilenmez. Fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı çok üstün direnç gösterebilen, hijyen sağlayan kaplama malzemesidir. Gıda üretimi yapan tesislerde, hastanelerde, soğuk hava depolarında, asit tank ve havuzlarında parafin, yağ, mazot muhtelif konsantrasyonlarda ve çeşitli solvent içeren depolama tanklarında, kapalı otopark zeminlerinde, havuzlarda, gemi yat ve teknelerde kullanılmaktadır. (S.A 2.5 kum raspası yapmak şartıyla) Beton ve diğer emici yüzeylerde Polymex-1009 den önce Polymex Alkid Astar tavsiye edilir. Özellikle zemin kaplamalarında, asit kantarlarında ve havuzlar için geliştirilmiştir. Antitoksindir, su depolarında kullanıldığında suyun tat ve kokusunda değişim olmaz.

Renk	Beyaz (isteğe göre renklendirilebilir)
Parlaklık	Parlak veya Mat
Bağlayıcı madde	Solventsiz alkit reçine
Parlama noktası	55 °C
Viskozite (25 °C)	Tiksotropik
Yoğunluk (20 °C)	1.6 kg/lt
Hacimsel Katı Madde	98%
Kuru / Yaş Film Kalınlığı	300 / 350 mikron
Pratik kaplama kapasitesi	1.2 kg / m ²
Kuruma (25 °C)	ilk kuruma 1-2 saat, tam kuruma 24 saat. 2. kat uygulama minimum 24 saat sonra.
Tatbik ısı limitleri	-5 / +35 °C
İnceltme	İnceltme yapılmaz, sadece astar olarak kullanıldığında Alkit inceltici kullanılır.
Isı mukavemeti	150 °C
UV ışınları	Dayanıklıdır. (Çözülme 20 yılda başlamaktadır.)
Tatbik şekli	Fırça, Rulo, Çelik mala, Airless
Yüzek hazırlama	Metal yüzeylerde SA 2.5 kum paspası, beton ve ahşap yüzeyler tamamen temizlenmeli
Karışım ömrü	45 dk.
Karışım oranı	A/B:4.166 /1 kg.

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr