



POLYMEX P-1017 SU İZOLASYON POLİÜRETAN MEBRANI



Poliüretan Su İzolasyon Membranı Uzun ömürlü su izolasyonu için sıvı uygulanan, yüksek geçirmezliğe sahip, elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı, Tek bileşenli poliüretan izolasyon membranıdır.

_ywtm_priority_tab_description 10 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Zemine temas ve çift karışımla birlikte reaksiyon koruyucu etkisini göstermektedir. Su İzolasyon Poliüretan Membranı

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



UV ışınlarına dayanıklıdır Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir membran oluşturur. Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir. 30 °C ile +90 °C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur. 10 °C 'de bile 2 mm'ye kadar olan kalınlıktaki çatlakları kapatır. Su buharına karşı geçirgenlik sağlar. Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır. Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir. Membran zarar görse bile, zarar gören kısım birkaç dakika içinde kolayca tamir edilebilir. Bitki kökü; dayanımına sahiptir. Ürün Anti bakteriyel özellikte olduğundan ürün üzerinde bakteri üretmez. Kimyasal özellikler Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve Yağlama maddelerine karşı iyi dirence sahiptir. **Kullanım Alanları:** Özellikle kapalı ve açık alanlardaki su depolarında. Su Depolarının izolasyonlarında. Çatı,balkon ve terasların, perde betonların su izolasyonunda. Banyo,yüzme havuzu, mutfak ve benzer ıslak alanların (fayans altı) su izolasyonu. Çiçek tarlalarının ve ekim sandıklarının su yalıtımında Su depolama ve dağıtım kanallarının su izolasyonu. Köprü, tünel ve benzeri beton yapıların su izolasyonu ve korunması. Otopark üstü su yalıtımı ve kaplamasında. Zeytin salamura tesislerinin izolasyonu Fayans altı veya fayans üstü izolasyonlarında Binaların kuzey dış cephe ve Silo depolarının yalıtımında Temel bodrum bohçalama izolasyonlarında Dış mekân bahçe temeli ve terası izolasyonlarında Köşe parapetler ve giderlerin izolasyon'larında. Suyu ve rutubete karşı güvenle uygulanır!

Baz	Yüksek dayanımlı poliüretan prepolimer
Renk	Beyaz ve Gri
Kopma anındaki uzama	% 900
Beton Yüzeye Yapışma Dayanımı	2,2±0,2 Mpa
Yoğunluk (23 °C)	1,4 gr/ml
Çekme Dayanımı	7,45±0,3 Mpa
Shore A	65±5
Sarfiyat	1,5kg/m ²
Uygulama Sıcaklığı	5-35 °C
Kuruma Süresi	İlk kuruma:8 saat T.kuruma:24 Saat 2. Kat uygulama minimum 12 saat sonra.

Yüzey Hazırlama: Polymex-1017; Su İzolasyon Poliüretan Mebranı uygulama yapılacak yüzeyin eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşıma yoluyla temizlenmesi gerekmektedir. Poliüretan membran yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyecek hür türlü kirden tozdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşıma işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir. Maksimum nem içeriği %5'i geçmemelidir. Yeni beton yapılar en az 21 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır. Çatı teras yüzeylerin köşe kenarları mutlaka tamir harcıyla 4 cm çapında pah yapılmalıdır. Giderlere doğru suyun akışı sağlanmalıdır. Zemine astar uygulandıktan 4 saat sonra zemin sertleştiğinden emin olduktan sonra Su İzolasyon uygulamasına geçilmelidir. İki kat uygulama yeterlidir. Gerek görülürse 3 kat uygulama yapılmaktadır. Uygulama sonrasında 2 mm kalınlığında kuru film tabakası elde edilir. Uygulama yapılan yüzey 24 saat boyunca ıslatılmamalı,



üzerinde gezilmemelidir. Astarsız uygulama kesinlikle yapılmamalıdır. Su İzolasyon Poliüretan Mebranı **Astar**
Uygulama: Beton, çimento, sap, ahşap gibi emici yüzeyler Polymex-992 veya Polymex-1001 Kullanılmalıdır.

Metal, bitüm keçe, seramik döşeme ve eski kaplamalar gibi emici olmayan yüzeyler Polymex-999 ile
astarlanmalıdır. Polymex Astar m² ye en az 200 -250 gram uygulanmalıdır. Su İzolasyon Poliüretan Mebranı

Uygulama ve Sarfiyat: İzolasyon malzemesini Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı, astarlanan yüzeye iki

kat halinde ortalama 1,4-2,0 kg/m² gelecek şekilde uygulanmalı ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo, fırça, mala
veya Airless makine yardımı ile uygulanmalıdır düz bir yüzey elde edilmelidir. 12 saat sonra bir kat daha Poly
mex-1017 uygulanmalıdır. Arzu edildiği takdirde üçüncü bir kat daha Polymex-1017 uygulanmalıdır. Tek kat

başına 0,7 mm (kuru tabaka) kalınlığın üstünde kullanılmamalıdır. Su İzolasyon Poliüretan Mebranı

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen
veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik
gösterebilir. Su İzolasyon Poliüretan Mebranı



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr