



POLYMEX P-1023 İKİ BİLEŞENLİ NEM BARIYERİ



Bitüm modifiyeli poliüretan esaslı iki bileşenli solventsiz reaksiyon kurumalı likid izolasyon membranıdır.

_ywtm_priority_tab_description 10 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bayındırlık poz. No: 04.626/7-e. BİTÜM MODİFİYELİ 2K POLİÜRETAN LİKİD İZOLASYON MEMBRANI

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Binaların temel perde betonlarında çatı ve teraslarda garajlarda bodrum katlarında tünellerde ve alt geçitlerde yeraltı depolarında her türlü beton yapıların derz aralarında uygulandığı yüzeye yüksek aderans sağlar. Rötreye çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir. Topraktaki bitki köklerine, bakterilere alkali ve tuzlara asitlere dayanıklıdır. Nem ve su geçirmez izolasyon malzemesi olarak kullanılır. **Kalite:** P-1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit İzolasyon Membranı Uygulama kalitesinin en az kullanılan malzemenin kalitesi kadar önemli olduğu gerçeği firmamızın " kaliteden taviz Vermemek " prensibi ile ürün ve uygulama kalitesinin garantisini oluşturur. Su İzolasyon Membranı ile yapılacak alanın proje isteklerine uygun olarak, "doğru teşhis" " doğru ürün" ve " doğru uygulama " ile gerek ürünün TSE, TSEK gerekse uygulamaların uluslararası standartlara (ISO 9001, EN, ASTM) uygun olması sağlanır. Ürün ve uygulama gereklerine göre her aşamada gerçekleştirilen kalite kontrol testleri ile işin doğruluğu ve performansının ölçülmesi sağlanır. P-1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit İzolasyon Membranı

RENK	SİYAH-GRİ-
GÖRÜNÜM	MAT-PARLAK
AĞIRLIKÇA KATI MADDE	100
YOĞUNLUK	1,40gr/cm ³
SARFIYAT	SİSTEME VE UYGULAMA YAPILACAK YÜZEYE GÖRE DEĞİŞİR.
AMBALAJI	20 kg A BİLEŞENİ + 4,kg B BİLEŞENİ :TOPLAM 24 kg
KARIŞIM ORANI	5/1
KARIŞIM ÖMRÜ	45 dakika/25°
KATLARARASI UYGULAMA	12 SAAT/ 25°
UYGULAMA YÖNTEMLERİ	FIRÇA, RULO, MALA, HAVASIZ TABANCA.
RAF ÖMRÜ	2 YIL
SICAKLIK DAYANIMI	190°C
GERİLME MUKAVEMETİ	20 N/mm ²
ÇEKME DAYANIMI	1,9 N/mm ²
KOPMADA UZAMA	%600
SHORE A SERTLİĞİ	45
MEKANİK MUKAVEMET	7 gün/25°
EKİPMAN TEMİZLİĞİ	Polymex Poliüretan tiner

YÜZEY HAZIRLIĞI Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, kir ,pas ,toz ve gevşek beton tabakalarının temizlenmesi gerekmektedir. Gerekli olduğu durumlarda Polymex geri dönüşüm astarı ile yüzey sıyırma kat olarak astarlanmalıdır. **KARIŞIM HAZIRLAMA** A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır Karışım sonrası uygulamaya hazırdır. **UYGULAMA YÖNTEMLERİ** Karışım yapılmış ürün uygulanacak yüzeye uygun fırça ,rulo airles ile 45 dakika içersinde uygulanmalıdır. Gözenekli yüzeylerde ürün uygulandıktan sonra hava kabarcığı oluşmaması için 1.kat uygulaması sıyırma kat olarak çekilmeli 2 saat sonra diğer kat uygulanmalıdır.Su yalıtım malzemesi İki bileşenli Poliüretan Bitüm esaslı likit Membran %600 Elastik delinmeye



karşı mükemmel direnç ve asitlere kimyasallara dayanıklı mükemmel yekpare izolasyon malzemesidir. BİTÜM MODİFİYELİ 2K POLİÜRETAN LİKİD İZOLASYON MEMBRANI **UYGULAMA ŞARTLARI** Ortam ve yüzey sıcaklığı +08°C altında +35 C üzerinde ise uygulamadan kaçınılmalıdır. Islak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır

NOT: P-1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit İzolasyon Membranı Polymex üründe ve bu teknik dökümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. POLYMEX Epoksi Boya ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmasından doğacak sonuçlardan iş kazalarından doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri POLYMEX tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal P-1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit İzolasyon Membranı değerleridir. Normal üretim şartlarında uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr