



## **POLYMEX P-1024 2K BITÜM MODİFİYELİ POLİÜRETAN LİKİT İZOLASYON MEMBRANI**



POLYMEX P-1024-Bitüm modifiyeli poliüretan esaslı iki bileşenli solventsiz reaksiyon kurumalı likid izolasyon membranıdır. Bayındırlık poz. No: 04.626/7-e

**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)



Binaların temel perde betonlarında çatı ve teraslarda garajlarda bodrum katlarında tünellerde ve alt geçitlerde yeraltı depolarında her türlü beton yapıların derz aralarında uygulandığı yüzeye yüksek aderans sağlar. Rötire çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir. Topraktaki bitki köklerine, bakterilere alkali ve tuzlara asitlere dayanıklıdır. Nem ve su geçirmez izolasyon malzemesi olarak kullanılır.

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>RENK</b>                 | <b>SİYAH-GRİ-</b>                                  |
| <b>GÖRÜNÜM</b>              | <b>MAT-PARLAK</b>                                  |
| <b>AĞIRLIKÇA KATI MADDE</b> | 100                                                |
| <b>YOĞUNLUK</b>             | 1,40gr/cm <sup>3</sup>                             |
| <b>SARFIYAT</b>             | SİSTEME VE UYGULAMA YAPILACAK YÜZEYE GÖRE DEĞİŞİR. |
| <b>AMBALAJI</b>             | 20 kg A BİLEŞENİ + 20,kg B BİLEŞENİ :TOPLAM 40 kg  |
| <b>KARIŞIM ORANI</b>        | 1/1                                                |
| <b>KARIŞIM ÖMRÜ</b>         | 45 dakika/25°                                      |
| <b>KATLARARASI UYGULAMA</b> | 12 SAAT/ 25°                                       |
| <b>UYGULAMA YÖNTEMLERİ</b>  | FIRÇA, RULO, MALA, HAVASIZ TABANCA.                |
| <b>RAF ÖMRÜ</b>             | 2 YIL                                              |
| <b>SICAKLIK DAYANIMI</b>    | 190°C                                              |
| <b>GERİLME MUKAVEMETİ</b>   | 20 N/mm <sup>2</sup>                               |
| <b>ÇEKME DAYANIMI</b>       | 1,9 N/mm <sup>2</sup>                              |
| <b>KOPMADA UZAMA</b>        | %2000                                              |
| <b>SHORE A SERTLİĞİ</b>     | 45                                                 |
| <b>MEKANİK MUKAVEMET</b>    | 7 gün/25°                                          |
| <b>EKİPMAN TEMİZLİĞİ</b>    | Polymex Poliüretan inceltici                       |

Karışım yapılmış ürün uygulanacak yüzeye uygun fırça ,rulo airles ile 45 dakika içersinde uygulanmalıdır. Gözenekli yüzeylerde ürün uygulandıktan sonra hava kabarcığı oluşmaması için 1.kat uygulaması sıyırma kat olarak çekilmeli 2 saat sonra diğer kat uygulanmalıdır.Su yalıtım malzemesi İki bileşenli Poliüretan Bitüm esaslı likit Membran %2000 Elastik delinmeye karşı mükemmel direnç ve asitlere kimyasallara dayanıklı mükemmel yekpare izolasyon malzemesidir. Ortam ve yüzey sıcaklığı +08°C altında +35 C üzerinde ise uygulamadan kaçınılmalıdır. Islak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır

POLYMEX-1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit İzolasyon Membranı Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz. Gereği durumda ürünün malzeme Güvenlik Bilgi Fişine bakınız. Solumayınız deri ve gözle temasından kaçınınız yutmayınız uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyİ havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.



**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

**Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15**

**FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36**

**[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)**