



## **POLYMEX P-2004 TEK BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI**



Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı, çabuk kuruyan son kat yol çizgi boyasıdır.

**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

**Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15**

**FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36**

**[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)**



**Özellik ve Avantajlar:** Yüksek yapışma ve darbe direncine sahiptir, esnek, çok hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Zaman içinde renk değiştirmez. Pigment sayesinde gece görüşünü kolaylaştırır. Kullanıma hazırdır. Yüksek aderans sağlar. Kolay ve hızlı uygulanır. Rulo, fırça ve airles ile uygulanabilir.( dökme de kullanılır) Çatlak kapatma özelliğine sahiptir. Eksiz yekpare uygulama sağlar. Zemini yekpare ve tulum gibi kaplar. Su buharı geçirgenliği sağlar.

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Renk                            | Beyaz, gri veya istenilen renk                                                      |
| Parlaklık                       | Parlak veya Mat                                                                     |
| Bağlayıcı Madde                 | Alkit Reçine                                                                        |
| Parlama Noktası                 | -30 °C / 90 °C aralığındaki sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez                      |
| Uygulama Isısı                  | 5-45 °C                                                                             |
| Yoğunluk (20 °C)                | 1,1 gr/ml                                                                           |
| Hacimsel Katı Madde             | %100                                                                                |
| Kuru / Yaş Film Kalınlığı       | 250 / 350 mikron film kalınlık                                                      |
| Pratik kaplama kapasitesi       | 3-4 m <sup>2</sup> /kg                                                              |
| Yol Çizgi Boyası Kuruma (25 °C) | İlk kuruma 30 – 45 dakika, tam kuruma 1 saat. 2. kat uygulama minimum 1 saat sonra. |
| Tatbik ısı limitleri            | -5 °C / +45 °C                                                                      |
| İnceltme                        | İnceltme, sadece astar olarak kullanıldığında rapit ve toluen inceltici kullanılır. |
| Isı Mukavemeti                  | 90 °C                                                                               |
| UV                              | Dayanıklısıdır.                                                                     |
| Tatbik şekli                    | Fırça, Rulo, Çelik mala, Airless püskürtme                                          |
| Yüzey hazırlama                 | Metal yüzeylerde SA 2,5 kum paspası, beton ve ahşap yüzeyler tamamen temizlenmeli   |
| Karışım ömrü                    | Yaklaşık 5 saat (ambalaj açıldıktan sonra)                                          |
| Karışım Oranı                   | Tek Bileşenli                                                                       |
| Renk                            | Beyaz, gri veya istenilen renk                                                      |
| Parlaklık                       | Parlak veya Mat                                                                     |
| Bağlayıcı Madde                 | Alkit Reçine                                                                        |
| Parlama Noktası                 | -30 °C / 90 °C aralığındaki sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez                      |



|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Uygulama Isısı                  | 5-45 °C                                                                             |
| Yoğunluk (20 °C)                | 1,1 gr/ml                                                                           |
| Hacimsel Katı Madde             | %100                                                                                |
| Kuru / Yaş Film Kalınlığı       | 250 / 350 mikron film kalınlık                                                      |
| Pratik kaplama kapasitesi       | 3-4 m <sup>2</sup> /kg                                                              |
| Yol Çizgi Boyası Kuruma (25 °C) | İlk kuruma 30 - 45 dakika, tam kuruma 1 saat. 2. kat uygulama minimum 1 saat sonra. |
| Tatbik ısı limitleri            | -5 °C / +45 °C                                                                      |
| İnceltme                        | İnceltme, sadece astar olarak kullanıldığında rapit ve toluen inceltici kullanılır. |
| Isı Mukavemeti                  | 90 °C                                                                               |
| UV                              | Dayanıklısıdır.                                                                     |
| Tatbik şekli                    | Fırça, Rulo, Çelik mala, Airless püskürtme                                          |
| Yüzey hazırlama                 | Metal yüzeylerde SA 2,5 kum paspası, beton ve ahşap yüzeyler tamamen temizlenmeli   |
| Karışım ömrü                    | Yaklaşık 5 saat (ambalaj açıldıktan sonra)                                          |
| Karışım Oranı                   | Tek Bileşenli                                                                       |

**Uygulama:** Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir.

Ortam sıcaklığı 15-30 °C arasında olmalıdır. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. Pistole uygulamalarında normal koşullarda çift kat, 60-70 °C sıcak uygulamalarda tek kat olabilir. Katlar arasında en az 1 saat beklenmelidir. **Kuruma Süresi:** ( 20 °C) Dokunma Kuruması 10 dakika Toz tutma 30 dakika Sertleşme 1-2 saat



**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

**Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15**

**FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36**

**[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)**