



POLYMEX P-2012 ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI



Polymex-2012; Akrilik esaslı yol çizgi boyasıdır. Termoplastik akrilik reçine esaslı, iki bileşenli mat- parlak görünümlü solvent bazlı yol çizgi boyasıdır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Hava kurumalı, yapışma özelliği mükemmel ve sararmama özelliğine sahip yüksek esneklik ve mükemmel aşınma direnci olan. Çok hızlı kuruma Özelliğine sahip, tuz ve kimyasallara karşı yüksek mukavemet gösterir.

Renkler	Beyaz, Sarı, Siyah, Gri.
pH değeri	İyonik değil ölçülemez
Son görünüm	Mat-Parlak
Parlama noktası	190 °C
Teorik karışım Oranı	A kompenantının içine uygulamadan hemen önce hava sıcaklığına bağlı olarak sertleştirici oranında ilave edilir.
Yoğunluk	A:Yaklaşık 1,60±0.02 gr/ml B:1,20±0,02 gr/ml
Kuruma süresi	23 °C de yaklaşık 20 dakika
UV de yaşlandırma değerleri	Sınıf UV1 Beyaz ve sarı için 0,05
Kusma direnç değerleri	Sınıf BR2 Beyaz ve sarı için 0,05
Örtme özelliği	300 mikronluk uygulamada tek katta beyaz için %95 sarı için %90
Viskozitesi	AST D 562 Standardına uygun.
Dikkat	Yukarıda verilmiş olan değerler 15-20 °C Sıcaklıkta ve %70 nispi nemli ve ideal havalandırmalı ortamlarda yapılan uygulamalar için geçerlidir.
Ambalaj	18, 20, 25 Kg'lık Tenekelerde
Raf ömrü	Kapalı ambalajında ve serin ortamda yaklaşık 1 yıl
Depolama ve Taşıma	Ürün serin ortamda ve doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde depolanmalıdır.

Kullanım Alanları: Karayolu taşımacılığı yapılan yol kenarlarındaki bordür trafik akışını düzenlemeye yardımcı olması için uygulanır. **Uygulanabilir Yüzeyler:** Asfalt, Beton, Saç ve Ahşap. Bordür Boyası
Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr