



POLYMEX P-3009 PANEL YAPIŞTIRICISI



iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı yapıştırıcıdır. Panel Yapıştırıcısı

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Özellikler: Panel Yapıştırıcısı Su, rutubet, darbe, asit-baz, deniz suyu, çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan malzemedir. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet katsayılarını artırır. Panel Yapıştırıcısı **Kullanım Alanları:** Panel Yapıştırıcısı Çok amaçlı endüstriyel bir yapıştırıcıdır. Frigo firik, trailer ve her türlü kapalı kamyon kasalarında ısı izolasyon panellerinin kasalara yapıştırılmasında kullanılır. Ayrıca, soğuk hava depolarında, endüstriyel kauçuk ve yalıtım kaplamalarında, beton, cam, metal, kontrplak, sunta ve muşamba karolarının yapıştırılmasında kullanılır. Ayrıca beyaz eşya sektöründe üst tablo imalinde plastik akşamların sunta ya yapıştırılmasında çok maksatlı olarak değişik sektörlerde de yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Saplı sapsız MOP zımparalarda plastik ile zımpara kâğıtlarının yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Polietilen ve benzerleri hariç. Beton, taş, ahşap, metal, aternit gibi her türlü yüzeye tatbik edilir. Kimyasallara, darbelere ve sürtünmeye dayanıklıdır. Sıvı sızdırmayan anti bakteriyel bir yapıştırıcıdır. Panel Yapıştırıcısı Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir.

Renk	Krem, Kırmızı, Gri, isteğe göre özel renk yapılır.
Sertlik Shore A	75-80
Bağlayıcı madde	Poliüretan Reçine
Uygulama Süresi	5-25 °C de 30-35 Dakika
Karışım Oranı	A/B:5/1
Yoğunluk (20 °C)	A Bileşeni: 1,62 gr/ml B Bileşeni:1,20 gr/ml
Katılma Başlangıcı	25-40 °C de 30 Dakika
Kuruma Süresi	6 saat kürünü tamamlama Tam Kuruma:48 Saat
Eğilme Mukavemeti	45 kg/cm ²
Gerilme Mukavemeti	30 kg/cm ²
Isı mukavemeti	-40 °C/ +280 °C
UV	+Etkilenmez

Uygulama: Panel Yapıştırıcısı Tatbik edilecek yüzey zemin düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ,kir,pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C ‘nin altında ya da +30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. cihazının kalibrasyonu ağırlıkça (5 / 1) hacmen 4,2/1 oranıyla ayarlanır. 2 Komponenti de makinenin besleme vanalarına bağlayın. Karışım oranından emin olmak için önce boş bir kovaya bir kısım yapıştırıcı basın renkte dalgalanma olmayacak şekilde malzeme geldiğinde, uygulanacak yüzeye uygun tabanca ve eğimle, mala veya rulo ile uygulayın ve ayrıca yapıştırıcıyı zımparalarda plastik zımpara kâğıtlarına ve filtrele uygulayın. Panel Yapıştırıcısı Makine ve aparatlarını kullanım sonrasında uygun temizleyici ile temizleyin. Matkap ile önce büyük kutudaki malzeme karıştırılır. Sonra ufak kutudaki sertleştirici (B komponenti) büyük kutudaki ana malzemeye (A komponenti) dökülür ve homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 30-45 dakika arasında kullanılmalıdır. Panel Yapıştırıcısı



Uyarılar: Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır. Yutulması durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Panel Yapıştırıcısı **Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir. Panel Yapıştırıcısı





POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr