



POLYMEX P-3012 KAÜÇUK YAPIŞTIRICISI



iki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı kauçuk yapıştırıcısıdır. Kauçuk zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır. Kauçuk Yapıştırıcısı

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Kauçuk Yapıştırıcısı: Rutubete, suya ve kimyasallara dayanıklı ve tiksotropik özelliği olan kuvvetli bir parke yapıştırıcısıdır. Solvent ihtiva etmemesinden dolayı yanma özelliği kesinlikle yoktur. Aşınmaya mukavim, suya, rutubete, darbeye, asit-alkalilere, deniz suyu ve çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan parke yapıştırıcısıdır. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet katsayılarını aşar. **Kauçuk Yapıştırıcısı Kullanım Alanları:** Kauçuk Yapıştırıcısı :Kauçuk kaplamalarının, seramik, granitlerin yere yapıştırılmasında; kauçuk kaplamalarının oyun ve diğer zemine ve duvarlara yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir poliüretan yapıştırıcıdır. Her cins Kauçuğun ve parkenin yapıştırılmasında kullanılır. Polymex-3015; ahşabı betona yapıştırmada diğer cins yapıştırıcılara göre çok daha iyi sonuçlar verir. Isıya dayanıklı bir poliüretan olmasından dolayı alttan ısıtılmalı sistemlerde kullanılabilir. Gün ışığı ve sudan etkilenmemesinden dolayı yapıştırma özelliği 20 yıla kadar sürer. Beyaz eşya sektöründe üst tablo imalinde plastik akşamların sunmaya yapıştırılmasında çok maksatlı olarak değişik sektörlerde de kullanılmaktadır. Saplı sapsız zımparalarda plastik ile zımpara kâğıtlarının yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Polietilen ve benzerleri hariç. Beton, taş, ahşap. Metal, aternit gibi her türlü yüzeye tatbik edilir. Kimyasallara, darbelere ve sürtünmeye dayanıklı sıvı sızdırmayan anti bakteriyel yapıştırıcıdır. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir. **Kauçuk Yapıştırıcısı**

Renk Kauçuk Yapıştırıcısı	Krem, Kırmızı, Gri.(İstenilen Renk) Genellikle krem kullanılır.
Sertlik Shore A	75 – 80
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Yoğunluk	A Bileşeni: 1,80 gr/ml B Bileşeni: 1,22 gr/ml
Karışım Oranı	7/1 kg ağırlıkça
Uygulama süreci(23 °C)	45 ile 55 Dakika Arası
Katılma Başlangıcı	25 °C /+40 °C sıcaklıklarında 50 dakika
Sıcaklığa Dayanım	-40/ +280 °C
Kürünü Tamamlama (20C)	12 saat sonra kürünü tamamlama (tam kuruma 48 saat)
Kauçuk Yapıştırıcısı Çevreye uyum	Çevreye olumsuz etkisi yok
Kürünü Tamamlama(20 °C ve%60 relativ nem)	Kuruma süresi dolmadan parkelerin yerleştirilmesi gerekir. Bir gün sonra üzerlerinde gezilebilir ve cila yapılabilir.
Gerilme mukavemeti	30 Kg/cm ² (DIN 53455)
UV ışınları ve Malzeme sıcaklığı	Dayanıklıdır

Uygulama: Kauçuk Yapıştırıcısı :Önce büyük kovadaki malzeme (A Bileşeni) matkap ile iyice karıştırılır. Sonra küçük kutudaki sertleştirici (B komponenti) büyük kovadaki ana malzemeye 7 ye 1 oranında dökülür homojen bir karışım sağlanıncaya kadar mikser ile düşük devirde karıştırılır. Hazırlanan karışım 45 dakika ile 55 dakika arasında kullanılmalıdır. Mala, Rulo veya tarak ile uygulayın. Sathı bozuk ve nemli yüzeylerde uygulama öncesi Polymex çift komponentli şeffaf astar uygulayın. Kauçuk Yapıştırıcısı Tatbik edilecek yüzey zemin düzgün. Kuru. Ve temiz olmalıdır. Madeni yağ kir pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave



edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C 'nin altında yada +30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Uygulamada kullanılan makine ve aparatları, kullanım sonrasında uygun temizleyici ile temizleyin. **Sarfiyat: Kauçuk Yapıştırıcısı** Yaklaşık olarak m² de 1,5-2 Kg sarf edilir. Sarfiyat zeminin emiciliğine bağlı olarak değişebilir.

Uyarılar: Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır. Yutulması durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Kauçuk Yapıştırıcısı **Kauçuk Yapıştırıcısı** :Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Kauçuk Yapıştırıcısı



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr