



POLYMEX P-3036 PU TAŞ BAĞLAYICI BINDER



Polymex 3036-Pu Taş bağlayıcı binder Alifatik izosiyonat içeriğiyle yüksek UV dayanımlı, solvent içermeyen, şeffaf renkte taş bağlayıcı poliüretan prepolimer sistemidir. Pu Taş bağlayıcı binder

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



P-3036- Pu Taş bağlayıcı binder kuvars mineralleri ile yapılan taş halıların yerinde inşası için kullanılan bağlayıcı sistemlerdir. Su geçirgenliği olan yürüyüş ve bisiklet parkurları uygulama alanlarına örneklerdir. Pu Taş bağlayıcı binder

Özellik	Değer	Birim	Metot
Pu Taş bağlayıcı binder Renk	Şeffaf, renksiz		DIN EN 1557
Yoğunluk	1,10 ± 0.02	mg KOH/g	DIN EN ISO 2811
Viskozite	3000 ± 500	mPa.s (25 °C)	DIN EN ISO 3219/A.3
NCO içeriği	15.0	%	DIN 53185
Uygulama sıcaklığı	Min 8 Max 40	°C	
İzin verilen ortam bağıl nemi	Min 40 Max 90	%	
(10 °C) Çalışma süresi	50 30 20	dk.	
(20 °C) (30 °C)			
(10 °C)	24 18 10	dk.	
Katlararası bekleme süresi (20 °C) (30 °C)			

Bu değerler genel bilgi sağlar ve ürün özelliklerinin bir parçası değildir.

Uygulama Yöntemi P-3036- Pu Taş bağlayıcı binder uygulamasında ideal sıcaklık 15-25 °C dir. Tane büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 300 devirde çalışan bir karıştırıcıda 100 birim yuvarlak kuvars mineraline ağırlıkça 5 -12 birim Polymex Binder STN-1015 3-5 dk karıştırılmalıdır. Malzeme el ile uygulanmalı iyi yüzey mukavemeti elde etmek için zemin silindirle ezilmelidir. Pu Taş bağlayıcı binder **Temizleme Malzemesi** Polymex 3036- Pu Taş bağlayıcı binder uygulamasında kullanılan aletler veya bağlayıcının bulaştığı zemin vs. yerler uygun çözücülerle temizlenmelidir. Kullanılan ekipmanların temizliğinde su veya alkollü çözücüler kullanılmamalıdır. Temizlik için Bütil Asetat gibi uygun çözücülerle temizlenmelidir. Pu Taş bağlayıcı binder **Depolama** Orijinal kapalı ambalajında, kuru koşullar altında 5 – 25 ° C sıcaklık aralığında saklayın. Pu Taş bağlayıcı binder **Paketleme** Kova (20 kg) Varil (220 kg) IBC (1000 kg) Polymex Pu Taş bağlayıcı binder



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr