



POLYMEX P-4016 POLİÜRETAN BAZLI İKİ BİLEŞENLİ BITÜM MODİFİYELİ MASTİK



Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik. Ağır trafiğe ve yüzey hareketlerine karşı dirençlidir. Deniz suyundan, jet yakıtlarından, hidrolik materyallerinden ve yağlardan etkilenmez.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Özellikleri

- Mükemmel Yapışma(beton,metal,ahşap ve benzeri)
 - Elatikiyet (% 600)
- Açık hava uygulamalarına uygundur
 - UV dayanımlı
 - Boya uygulanabilir
- Farklı hava koşullarına dayanıklı (-30°C/+120°C)
- Sertleşme ve yumuşama görülmez (-30 +120)
 - Prüzsüz yüzey oluşturma özelliği
 - Sertifika : TS 5926

Renk	: Siyah Yoğunluk	: 1,40 gr/cm ³	Çalışma ısısı	: +5°C/+30°C Shore
setliği	: 30 Sertleşme süresi	: 24 saat Elastikiyet	: % 600 Max.Derz aralığı	: 4 cm
	Raf ömrü	: 1 yıl Ambalaj	: 12 kg (A/B) set	

Uygulama alanları Hava alanları, pistler, parklar,limanlar, tren rayları döşemelerinde, Otobüs ve Yakıt istasyonları, otoyollar, petro kimyasal ve diğer endüstriyel alanların yolları ve beton alalarında kullanılır. Havaalanları, otoyollar ve köprülerdeki çatlakların onarılmasında ve su izolasyonunda kullanılır. Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik **Uygulama** Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik Yüzey hazırlığı: Derzler yağdan, tozdan, kirden ve daha önce kullanılmış malzemelerden arındırılmış olmalı. Mastik sudan etkilendiği için derzler kuru olmalı ve tam sertlik elde edilinceye kadar su ile teması önlenmelidir. Astar malzemesi kullanılmadan da uygulanabileceği gibi Astar yüzey direncini arttırdığından polymex Astar malzemesi kullanılması önerilirp-999 uygulamasından 45 dakika sonra mastikuygulaması yapılır. Eğer Astar malzemesinin kullanımının üzerinden 24 saat geçmiş ise kurumuş astar üzerine mastik uygulaması yapılmaz..Buda iki yönlü hareket kabiliyeti verir.Polietilen fitilin büyüklüğü derz çapının %20 - %25 'inden büyük olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği 5 mm den az olmamalı. 15 mm ye kadar derz genişliği derz derinliğine eşit olmalı daha geniş derzler için derz derinliği 20-25mm arasında ayarlanmalıdır. El ile uygulamalarda malzeme tabanca içerisine yerleştirilir ve hava kabarcığı oluşturmaksızın derz içerisine enjekte edilir. Karışım yapıldıktan sonra 60 dakika içinde kullanılmalıdır %50 nem 25C altında. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalı.Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik **Ekipman temizliği** Islak Malzemeler etil asetat ya da diğer uygun solventler ile temizlenebilir. Kurumuş malzemeler ise ancak mekanik uygulamalar ile temizlenebilir.

Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik

Güvenlik Ciltle teması halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanmayınız. Kullanım sırasında eldiven ve gözlük kullanınız.Yutmayınız, solumayınız, çocuklardan uzak tutunuz. Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik **Sorumluluk** Polymex markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumlu olup; sunduğu tüm verileri pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturmuştur.

Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde sorumlu tutulamaz. Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik **Yasal Notlar:** polymex markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve polymex tavsiyelerine uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, polymex 'ın bilgi ve tecrübeleri istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım



alanları ve yüzeyleri birçok fark arz edebilir. Polymex markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca polymex tarafından ticari faktörler ile uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden polymex sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/Kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili testleri yapmak zorundadır. Polymex markalı ürünlerinin özelliklerinde değişiklik yapabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında; satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır. Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik. Ağır trafiğe ve yüzey hareketlerine karşı dirençlidir. Deniz suyundan, jet yakıtlarından, hidrolik materyallerinden ve yağlardan etkilenmez.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr