



POLYMEX P-4020 FUL POLİÜRETAN SİSTEM



Ful poliüretan sistemleri Kir, toz, yağ ve nemden arındırılmış zemine primer uygulaması yapılır

_ywtm_priority_tab_description 1 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ful poliüretan sistemleri Kir, toz, yağ ve nemden arındırılmış zemine primer uygulaması yapılır; primer uygulamasından sonra zemine self levelling poliüretan uygulaması yapıp üzerine siyah SBR veya EPDM granüller serpme şeklinde atılır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



FUL POLİÜRETAN SİSTEM Polymex-4020-FUL POLİÜRETAN SİSTEM Ful poliüretan sistemleri Kir, toz, yağ ve nemden arındırılmış zemine primer uygulaması yapılır; primer uygulamasından sonra zemine self levelling poliüretan uygulaması yapıp üzerine siyah SBR veya EPDM granüller serpmeye şeklinde atılır. Zemin kurduktan sonra fazla granüller süpürülür, tüm uygulama kontrol edilir. Problemler varsa düzeltilerek ikinci katmana geçilir. Bu aşamada birinci uygulama tekrarlanır. Fazla granüller süpürülüp son kata geçilir. Self levelling poliüretan uygulaması yapıp üzerine renkli EPDM serpilerek son kat uygulaması bitirilir. Fazla renkli EPDMler süpürülüp çizgiler çizilerek koşu pisti bitirilir. **Polymex-4020-FUL POLİÜRETAN SİSTEM**
Primer:150-180 gr/m² 1100 cp 1.kat: Self levelling 3000-3500 gr/m² ve 2500-3000 gr/m² siyah granül 2.kat: Self levelling 3000-3500 gr/m² ve 2500-3000 gr/m² siyah granül 3.kat: Self levelling 3000-3500 gr/m² ve 3000-3200 gr/m² renkli EPDM

Polyurea İzolasyon Kısıtlamalar: Komponentler kullanıncaya kadar ambalajın kapağı açılmamalı. **Polyurea İzolasyon Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Polyurea Astar Polyurea- Epoksi -Poliüretan Zemin kaplaması ve İzolasyonlarının Zemin Astarında kullanılır.Zemin temizlenir temizlenen zemine m² ye 250-300.gram uygulanmalıdır. Üzerine İzolasyon veya Zemin kaplama malzemeleri kullanılmaktadır. Riskli bölgelerde mutlaka Polyurea Zemin Astar kullanılmaktadır. Mevsim şartlarına ve kullanım alanının yapısına göre farklı özellikte astar kullanılmaktadır.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr