



POLYMEX P-4021 SANDVIÇ SİSTEM POLİÜRETAN KAPLAMALARI



Sandviç sistem kaplamalar sporcuların antrenman sahalarında kullanması için tasarlanmış poliüretan zemin kaplamasıdır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Kir, toz, yağ ve nemden arındırılmış zemine primer uygulaması yapılır; mikserde poliüretan binder ile karıştırılan 1-3,5 mm aralığındaki kauçuk granüller finischer makinası ile ortalama minimum 10 mm kalınlıkta olacak şekilde serilir. Tikotropik iki bileşenli macun katman yapılan elastik kaplamanın üzerine uygulanır. Yapılan sistem artık geçirimsiz hale gelmiştir. Poliüretan self-levelling kaplama uygulamasına geçilir ve üzerine kiremit renkli 1-3,5 mm çapında EPDM granüller, serpmeye yöntemiyle uygulanır. Daha sonra fazla granüller süpürülerek çizgiler çizilir.

Primer : 150-160 gr/m² 1100 cp Granül kauçuk : 1-3,5 mm 1250 gr/2 mm Binder : Toplam granül ağırlığının %20 si, 1,08 gr/cm³ Macun : 1460 gr/m² %10-30 EPDM toz ile tiksotropik Self levelling : İki bileşenli 1,20 gr/cm³ Kiremit rengi : 1-3,5 mm EPDM 3,2 kg/ m²

Polyurea İzolasyon Kısıtlamalar: Komponentler kullanıncaya kadar ambalajın kapağı açılmamalı. **Polyurea İzolasyon Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır.

Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Polyurea Astar Polyurea- Epoksi -Poliüretan Zemin kaplaması ve izolasyonlarının Zemin Astarında kullanılır.Zemin temizlenir temizlenen zemine m² ye 250-300.gram uygulanmalıdır. Üzerine İzolasyon veya Zemin kaplama malzemeleri kullanılmaktadır. Riskli bölgelerde mutlaka Polyurea Zemin Astar kullanılmaktadır. Mevsim şartlarına ve kullanım alanının yapısına göre farklı özellikte astar kullanılmaktadır.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr