



POLYMEX P-5024 ALIFATİK POLİÜRETAN ESASLI TAŞ BAĞLAYICI



Tek bileşenli, Alifatik poliüretan Reçine esaslı hava ile kürlenene çok amaçlı olarak kullanılan Alifatik Poliüretan Esaslı Taş Bağlayıcıdır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Özellikler: Polymex-5024 – Alifatik Poliüretan Esaslı Taş Bağlayıcı Binder Rutubete, suya ve kimyasallara dayanıklı kuvvetli bir Taş bağlayıcı Zemin yapıştırıcısıdır. Aşınmaya mukavim, darbe, asit, alkali, deniz suyu ve çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir Alifatik poliüretan taş bağlayıcı zemin malzemesidir. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet sert katsayılarını aşar. Suya dayanıklıdır. Sıcak ve nemli havalarda çabuk kürleşir. Sert yapıya sahiptir. Dış mekân koşullarında mükemmel dayanım sağlar.

Kullanım Alanları: Polymex- Alifatik Poliüretan Esaslı Taş Bağlayıcı Zemin kaplama yapımında, zemin dökme sistemlerinde, kullanılır. Genellikle Zemin taş bağlayıcı olarak taş Zemin kaplamalarında kullanılır. Gün ışığı ve sudan etkilenmemesinden dolayı yapıştırma özelliği 20 yıla kadar sürer. Kimyasallara darbelere ve sürtünmeye dayanıklı, sıvı sızdırmayan anti bakteriyel yapıştırıcısıdır. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir. **Zemin:** Tatbik edilecek zemin düzgün, Kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ,kir, pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada

ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C 'nin altında yâda +30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir.

Depolama ve Raf Ömrü: Açılmamış orijinal ambalajında standart oda koşullarında 12 ay saklanabilir.

Ambalaj: 20.kg 25.kg 30.kg. 200 ve 250 Kg'lık Saç Varillerde.

Renk	Şeffaf
Depolama Stabilitesi	+10 °C/+30 °C
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Yoğunluk	1,2±0,01 gr/ml
Açık zaman	6 Saat
Açık zaman	6 Saat
İlk Kuruma süresi	10 mm 28 °C 8.Saat
Tam kuruma	24 saat
Kullanım Miktarı Taş	Bağlayıcı : %8
Kullanım Miktarı Toprak	%10
Suya Kimyasala Dayanıklılığı	Dayanıklısıdır
Raf Ömrü	1 yıl.
UV Dayanımı	% yüz dayanıklısıdır

Uyarılar: Alifatik Poliüretan Esaslı Taş Bağlayıcı Solventsizdir kimyasal olduğundan dolayı Malzemenin cilde temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Yutulması durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır.Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Notlar: Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr