



POLYMEX P-5050 2K HAVUZ İZOLASYON BOYASI



Epoksi reçine esaslı, iki komponentli kullanıma hazır elastik ve sert her türlü zemine kolayca uygulanabilen mavi-beyaz renkli sürme esaslı havuz izolasyon boyası'dır

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Polymex -5050; çift bileşenli, mavi-beyaz rengine Epoksi reçine esaslı havuz boyasıdır. Sudan ve su basıncından etkilenmez. Özellikle yeni yapılan yüzme havuzları, süs havuzlarında seramik kullanılmayacak ise Polymex P-5050 kullanıma son derece uygun bir üründür. Sürüldüğü yüzeyde homojen mavi-beyaz bir görüntü verir. Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve kloro karşı son derece dayanıklıdır. Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. Yüzeylerde kesinlikle yosunlaşma yapmaz, bakteri üretmez, anti statik ve anti bakteriyeldir. İşçiliği son derece kolay ve ekonomiktir. Epoksi Esaslı Havuz İzolasyon Boyası -Yüzme ve Gölet havuzlarında. -Beton, sıva ve şap üzerinde, -Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında, -Metal tanklarda ve su sarnıçlarında, -Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında, -Aritma ve denge depolarında -Üretim Tesislerinde -Fayans altı ve fayans üstü izolasyonlarında -Teras Çatı su izolasyonlarında -Yapay gölet ve su oyun parklarında

Yüzey Hazırlığı: Polymex -5050; Havuz İzolasyon Boyası uygulama yapılacak yüzeyin sağlam kuru, temiz kir, yağ, pas vb. maddelerden iyice temizlenmelidir. Beton veya sac demir, sunta, ahşap ve fayans yüzeylerin kuru ve temiz olması gerekir. Eski ve yıpranmış yüzeyler (aşınmış, gevşemiş ve mekanik mukavemetini kaybetmiş) yerler gerekli onarımlar yapılmadan astar uygulanmamalıdır. Beton prizini almış ve tamamen kurumuş olmalıdır. Düzgün olmayan yüzeyler uygun tamir harçları ile tamir edilmelidir. Yüzeylerin köşe kenarları mutlaka tamir harcıyla 4 cm çapında pah yapılmalıdır. Giderlere doğru suyun akışı sağlanmalıdır. Zemine astar uygulandıktan 4 saat sonra zemin sertleştikten sonra Epoksi Esaslı Havuz İzolasyon Boyası emin oluktan sonra Polymex -5050 Havuz izolasyon boyası uygulamasına geçilmelidir. Bir kat Astar iki kat havuz izolasyon boyası uygulama yeterlidir. Uygulama sonrasında 1,5 mm kalınlığında kuru film tabakası elde edilir. Uygulama yapılan yüzey en az 8 saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde yürünmemeli ve korunmalıdır. Astarsız uygulama kesinlikle yapılmamalıdır. Astar olarak Polymex-887 veya Polymex-999 -Prc Epoksi Astar Kullanılmalıdır.

Karışım: Havuz İzolasyon Boyası A/B:4/1 oranlarında alınmalıdır. Karışımı hazırlamadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar mekanik karıştırıcı ile 4-5 dakika boyunca karıştırınız. Karıştırılan karışım 1 saat içerisinde mutlaka uygulanmalıdır. Havuz İzolasyon Boyası Havuz İzolasyon Boyası Fırça rulo veya airless tabanca ile uygulanmalıdır. 1 Kat astar atılıp kurumaya bırakılmalıdır. İkinci kat Epoksi Esaslı Havuz İzolasyon Boyası uygulanıp kuruduktan sonra son kat Epoksi Esaslı Havuz İzolasyon Boyası uygulanması yapılmalıdır. Havuz izolasyon boyası bittikten 72 saat sonra su ile doldurulup kullanıma açılabilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr