



POLYMEX P-6015 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



ISOFOAM DEFOAM /30/38/45 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK Polymex sprej yalıtım uygulamalarında kullanılan, katalizör, şişirici ajan ve diğer katkı kimyasalları içeren bir poliöl karışımıdır. Şişirici ajan olarak HCFC içermez ve DIN 4102 standardına göre B1-B2 yanmazlık sınıfındadır. SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK

Polymex Sistem Özellikleri Poliöl : poliöl karışımı ve katkı kimyasalları (katalizör, şişirici ajan, vb.) İzosiyanat :

difenilmetan diizosiyanat **Sistem Verileri Birim Poliöl İzosiyanat Standart** SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK

Yoğunluk / 21 °C g/cm³ 1,115 1,23 DIN 51757 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK Viskozite / 21 °C mPa•s 300 210 ASTM D4878-98 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK NCO % - 30,8 ASTM

5155-01 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK OH mg KOH/g 410 - ASTM D 4274-99 SPREY

POLİÜRETAN KÖPÜK Depolama ay 6 **6 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK Polymex Test**

Değerleri Birim Değer Polymex Karışım Oranı ml 100/100 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK

Kremleşme zamanı sn 2-3 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK Jelleşme zamanı sn 6-8 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK Serbest yoğunluk kg/m³ 28-32 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK Bitmiş Yoğunluk (3cm)

kg/m³ 36-40 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK Isı İletkenlik Katsayısı (λ) W/mK 0,019-0,022

Polymex Makine Prosesi Birim Değer Poliöl Sistem Sıcaklığı °C 20-22 İzosiyanat Sistem Sıcaklığı °C 20-22 Hortum Sıcaklığı °C 35-50

1. Polymex poliüretan sistemler neme karşı duyarlı oldukları için kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. Poliöl sistem kullanılmadan önce karıştırılmalıdır.
2. İzosiyanat solunum organlarını, gözleri ve deriyi tahriş edicidir. Solunduğunda ve deri ile temas ettiğinde alerjik etki yapabilir.
3. Atıklar malzeme bilgi formunda yer alan yöntemler ve çevre mevzuatlarına uygun olarak bertaraf edilmelidir

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr