



POLYMEX P-992 TEK BİLEŞENLİ SILAN ESASLI ASTAR



Her türlü polimer malzemeler, son katlar, derz dolgu macunları zemin izolasyon ve yüzey kaplama malzemeleri için hazırlanmış tek bileşenli silan esaslı yüzey kaplama astarıdır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Avantajlar: Polymex-992; Silan esaslı tek bileşenlidir. Metal, Seramik, Beton, Ahşap, Fiberglass gibi yüzeyler üzerinde son kat kullanım için mükemmel bir yüzey koşullandırıcıdır. Poliüretan ve epoksi astar malzemelerinin aksine film tabakası oluşturmaz. Yapışmayı kimyasal olarak güçlendirir. Yeni kesilmiş derzler için çok uygundur. Derz/Uygulama alanı dışına taşırıldığında iz bırakmaz. Fırça ve rulo ile uygulanabilir. Şeffaftır. Kolay uygulanır. Üst kat uygulama süresinin kısa olması hızlı çalışmaya olanak verir.

Renk : Şeffaf Baz : Silan Çözücü : Toluene Yoğunluk : 0,87±0,05 gr/ml Uygulama Kalınlığı : Nano mertebede Üst Kat için bekleme süresi: 23 °C de en az:15 dakika en fazla:24 saat

+5 °C den soğuk koşullarda uygulanmamalıdır. Yeterli miktarda Polymex-992 boyama kabına alınır, fırça veya rulo ile zemine kesintisiz şekilde uygulanır. Yüzeyin ıslanması yeterlidir. Beton kaplamanın yüzey dokusuna ve uygulama koşullarına bağlı olarak bir litre Polymex-992 ile 10m²-20 m² yer kaplanabilir. Derzler için kullanıldığında, derz taban fitili yerleştirilmeden uygulanmalıdır. Aksi halde yüksek solvent içerdiğinden taban fitiline zarar verebilir. Aynı nedenle Uygulamalar sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Polymex-992; kurduğunda herhangi bir iz bırakmaz, diğer astar türlerinde olduğu gibi gözle görülebilir bir film oluşturmaz. Bu durum kullanıcıların uygulama yaptıkları yeri ayımsamalarında daha dikkatli davranmalarının gerektirir. **Silan Astar Uygulama Aletleri:** Fırça veya Rulo: Kullanılacak rulo ve fırçalar profesyonel kalitede olmalıdır. Fırçalar orta sıklıkta doğal Kıldan yapılmış olmalıdır.

Güvenlik: SDS uygulayıcılar ve denetleyiciler tarafından dikkatle okunmalı ve yazılan hususlara uygun davranılmalıdır. Boşalan ambalajlar konusunda bu husustaki yönetmelik ve yasalara uygun şekilde davranılmalıdır. Yüksek oranda solvent içermesi nedeniyle temizlik amacıyla kullanılması düşünülmemelidir. Cilde temastan kaçınılmalıdır. **Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr