



POLYMEX P-994 AKRILIK BETON CILASI



Akrilik Reçine esaslı, yüzeyden kaybolmayan, şeffaf, parlak, betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve cila malzemesidir.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Yüzeyin aşınma dayanımı artırdığından, tozmayı önler Tek bileşenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır. Bünyesindeki solvent çok hızlı uçtuğundan kuruması çok hızlıdır Su geçirimsizliği arttırdığından, sıvalarda donma sonucu oluşabilecek çatlakları engeller Oluşturduğu parlak film tabakası sayesinde cila olarak da kullanılabilir Betona tuz veya gazlar halinde penetre olabilen atmosferik etkilere karşı betonu korur kir tutmayı azaltır ve betonun rengi yağmur etkisiyle değişmez.

Renk : Şeffaf Sıvı Yoğunluk : (gr/ml) 1,02±0,3 Kuru Film Kalınlığı : (μ) 135±15 Sarfiyat : (kg/m²) 0,200 Tam Kür : (20±5 °C, gün) 7

Bina ve altyapılardaki beton ve diğer çimentolu yüzeylerin korunmasında Betonun servis ömrünün arttırılması amacıyla Görünür agremanı beton yüzeyler için kullanıma uygun olan parlak, renksiz ve yüzeye canlılık vermek amacıyla Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeyler Şap betonlarında Sıcak iklimlerde beton dökümlerinde **Yüzeyin Hazırlanması ve Uygulama:** Üzerinde bir kaplama olmayan açık alandaki brüt betonlar da uygulama öncesinde yüzey kuru, sağlam, gevşek ve oynak parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Uygun yüzey hazırlığı yöntemleri buharla temizleme, yüksek basınçlı su jeti veya pürüzlendirme ile temizlemedir. Polymex-994 beton cilası kullanıma hazırdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Fırça veya kısa tüylü, kuzu tüyü rulo ile uygulanabilir. Yağmur yağması beklendiğinde uygulama yapmayınız Çözücü tuz veya deniz suyu sıçramaları parlaklık kaybına veya renk değişimine sebep olabilir Özel bir kür işlemi gerektirmez, sadece yaklaşık +23°C'de en az 1 saat süreyle yağmurdan korunmalıdır (Yazın 30 dakika içerisinde Kışın:45 dakika içerisinde toza dayanıklı hale gelir).

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr