



## **P-5078 UV DAYANIMLI ŞEFFAF İKİ BİLEŞENLİ SU BAZLI TAŞHALI BAĞLAYICISI**



Akrilik Lateks Poliüretan Bağlayıcı Su Bazlı Reçine Esaslı Taşhali Bağlayıcısıdır. İki bileşenli solvent içermeyen, Su bazlı UV dayanımlı, şeffaf taşhali bağlayıcısı.

### **GALLERY IMAGES**

**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

**Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15**

**FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36**

**www.polymex.com.tr**



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)



- UV dayanımına sahiptir.
- Mükemmel zemine yapışma özelliğine sahiptir.
  - Solvent içermez
- Donma Çözünmeye karşı dayanıklıdır.
- Islak zeminlerde su geçirmez bir tabaka sağlar.
- Taş halı uygulamalarında mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Rakiplerine oranlar şeffaflığı üst düzeydedir. Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı.

**Görünüm:** Sarımsı Şeffaf **Katı madde içeriği:** 100 % **Viskozite:** 1200-1500 cps **pH:** 8.0-9.0 **MFFT (°C):** 20±2  
İki Bileşenli Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı. **Kimyasal dayanım:**

- Amonyak
- Etanol
- Kahve
- Hardal
- Kırmızı Şarap
- Etanol
- Sıvı Parafin
- Su
- Linoleik yağ asidi

### AMBALAJ

- 20 kg'lık bidon
- 220 kg'lık varil
- 1000 kg'lık tank
- Dökme

### UYGULAMA TALİMATLARI

Polymex 5078 Stone Carpet Filler ürünü Taş Halı (Carpet Stone)iki bileşenli taşhalı bağlayıcı olarak kullanılır %15 kullanılır. İstenirse uygulaması yapılmış yüzeylere plastik çek pas ile yapılır. Ürün uygulaması kolay ve gözenekleri dolduracak şekilde tasarlanmıştır.

### KÜRLENME AŞAMASI

Stone Carpet kürünü tamamlamadan önce üzerine su gelmesine ve yaya trafiğine açılmasına izin verilmemelidir. Trafiğe açılma süresi minimum 24 saattir. Bu süre hava şartlarına ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. UV dayanımlı, Şeffaf İki Bileşenli Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı



## SARFIYAT

Kullanım %20 Kullanılan çakıl taşının ebatlarına bağlı olarak sarfiyat değişiklik göstermektedir.

### DEPOLAMA: SU BAZLI TAŞHALI BAĞLAYICISI.

Ortam sıcaklığının +5°C'den yüksek ortamlarda ve doğrudan güneş ışığından korunarak depolanmalıdır. Daha düşük sıcaklıklarda depolanmış malzemeler doğrudan ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmesi beklenmelidir. Ürün çözöldükten sonra mekanik yöntemlerle homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Basıncılı hava kullanılmamalıdır. UV dayanımlı, Şeffaf İki Bileşenli Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı. **Raf Ömrü: Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı.** Orijinal ve açılmamış ambalajda, uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü süresince kullanılabilir. UV dayanımlı, Şeffaf İki Bileşenli Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tavsiyeleri** İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatlarında belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının havalandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır.

Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenmelidir. Ayrıca ürünün uygulanması, yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. UV dayanımlı, Şeffaf İki Bileşenli Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı. **Sorumluluk: Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı. POLYMEX KİMYA San. Ve Tic.** bu bilgi föyünde verilen teknik bilgiler ve ürünün kalitesinden sorumludur. Bunun dışında ürünün kullanılması ile ilgili doğabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçlardan **POLYMEX KİMYA San. Ve Tic.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik belge yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (04/2021) UV dayanımlı, Şeffaf İki Bileşenli Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı **Polymex Kimya San. Ve Tic.** ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Bu konudaki değişiklikler **POLYMEX KİMYA San. Ve Tic.** tarafından kullanıcıya bildirilecektir. Ürün yanıcı madde niteliğinde olup, ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır. UV dayanımlı, Şeffaf İki Bileşenli Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı. Su Bazlı Taşhalı Bağlayıcısı.



**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

**Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15**

**FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36**

**[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)**