



P-5080 3K EPOKSI ESASLI DERZ DOLGU



_ywtm_priority_tab_description 1 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Epoksi Reçine Esaslı derz harcı ve macun kıvamında reçine sertleştiricisi şeklinde üç bileşenden oluşur Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, iki Bileşenli Epoksi Derz Dolgu Tamir, Ankraj ve Montaj Graft Harcıdır.Solvent içermeyen özel agregalar yüksek dayanımlı Epoksi Reçinelerin birleşiminden oluşan özel Epoksi derz dolgusu, sertleştikten sonra suya, dona ve hava şartlarına dayanıklı hale gelir.Epoksi Derz Dolgu Tamir.Endüstriyel tesislerin zeminlerde kullanılacak karolar için geliştirilmiş epoksi esaslı, RG2 sınıfı yüksek yapışma mukavemetine sahip solvent içermeyen, makineli sistem ile uygulanabilen ve su ile silinebilen A+B+C üç bileşenli likit derz dolgusudur. 3K Epoksi Esaslı Derz Dolgu.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Kullanım Yerleri: Gıda Sanayi (Et, Balık, Süt, Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Yağ, Yemek, İçecek, vs. Sağlık Sektörü (Hastane, Laboratuvar, İlaç Üretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik ve Ulaşım, Turizm Sektörleri, AVM ve Süpermarketler, vs. Beton ve taban duvarlarda filiz ekiminde, Geniş çatlakların onarımında ve izolasyonun'da, Her tür metal ve çelik aksamın beton ve çelik Yapı elemanlarına montajında ve yapıştırılmasında çatlak enjeksiyonunda yüzeylerin kapatılması ve enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde Köprü ve viyadüklerde korkuluk ve deprem sönümleyicilerin sabitlenmesinde, Ankraj elemanlarının sabitlenmesinde kullanılır. Seramik-Fayans Yapıştırılmasında mükemmel bir yapışma sağlar aderansı çok yüksektir. 3K Epoksi Esaslı Derz Dolgu. Ankraj derz işlerinde, Yataklama Betonlarında Dolgu harçlarında yada yatay beton yüzeylerin tamirinde yüksek dayanımlı bir malzeme olarak Vinç ray altı montajında, Köprü mesnetlerinde, Uçak ve helikopter pistlerinin tamirinde, Çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde, Her türlü endüstriyel makine temelinde, yatakların altında, Metro, otoyol, baraj gibi mühendislik yapılarında, Onarım, tamir ve betonarme perdelerinin giriş ile birleştiği yerler güçlendirme projelerinde, Prefabrike elemanların montajında. Epoksi Esaslı Derz Dolgu Tamir, Ankraj ve Montaj Graft Harcı

Epoksi Esaslı Derz Dolgu Tamir,

• Avantajları:

- **Pasta kıvamındadır, kolay uygulanır ve tavan uygulamalarında sarkma yapmaz.**
- **Betona ve çeliğe mükemmel aderans sağlar.**
- **Mekanik dayanımlarını çabuk kazanır.**
- **Kimyasallara dayanıklıdır.**
- **Su ve gaz geçirimsizdir.**
- **Dolgu kaldırma kapasitesi yüksektir.**
- **Nemli yüzeylere aderans sağlar.**
- **Kesinlikle solvent içermez**
- **Fayans ve Mermer derz ve yapışmasında mükemmel aderans sağlar.**

Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve kapalı ortamda +5°C - +25°C arasında depolanmalıdır. Uzun süreli depolamalarda palet üzerine konmalıdır. Epoksi Esaslı Derz Dolgu Tamir, Ankraj ve Montaj Graft Harcı. **Raf Ömrü:** Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamda + 5 ve + 25 0C arasında muhafaza edilmesi durumunda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Malzemenin Yapısı Bileşen A Bileşen B

Renk Karışım Yoğunluğu

Basınç Dayanımı (TS EN 196) harcı 1 gün harcı 7 gün

Eğilme Dayanımı (TS EN 196) 1 gün Derz dolgu Montaj harcı 7 gün

Yapışma Dayanımı (28 gün) Betona -Çeliğe Epoksi Derz harcı Uygulama Kalınlık

Epoksi Reçine Esaslı Epoksi Sertleştirici

Gri - Beyaz - İstenilen Renk 1,70 ± 0,05 kg/litre

30 N/mm2 75 N/mm2

17 N/mm2 25 N/mm2

3,0 N/mm2 3,5 N/mm2

Min. 2,5, mm Maks. 35 mm



Uygulanacak Zeminin Sıcaklık

+5°C +30°C

Kullanma Süresi (+20°C)

1,saat

Yeniden Kaplanabilme Süresi (+20°C)

18 - 24 saat

Üzerinde Yürünebilme Süresi (+20°C)

24 saat

Epoksi Derz harcı Servis Sıcaklık Tam

-15°C +90°C 7 gün

Kürlenme Süresi (+20°C)

Derz Montaj Harcı

Takımları hazır verilir.

**Doldurulmamış termoset kalıplanmış Dökme
yalıtım**

TERCİH EDİLEN DEĞER TALİ DEĞER TİP DENEY

Eğilme dayanıklılığı :%53 % 23%75. R

ISO.178 Çekme dayanıklılığı :%52 %25%75 R

ISO.527-2 Çekme darbesine

Dayanıklılık:%55:%25%75.R179-1 Delinme

gerilimi : %54 %25 %75 R IEC 60243-1

Epoksi Derz Dolgu Tamir harcı kullanıma

hazırdır.

Epoksi Derz Dolgu Tamir Montaj harcı

Teknik Değer Verileri Malzemenin Yapısı Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Bileşen A Tamir Derz Dolgu Ankraj ve Montaj Harcı Bileşen B Derz Dolgu Epoksi Reçine Epoksi Sertleştirici Renk Karışım Yoğunluğu Gri - Beyaz - İstenilen Renk 1,70 ± 0,05 kg/litre Basınç Dayanımı (TS EN 196) 1 gün 7 gün 30 N/mm² 75 N/mm² Eğilme Dayanımı (TS EN 196) 1 gün 7 gün 17 N/mm² 25 N/mm² Yapışma Dayanımı (28 gün) Betona -Çeliğe 3,0 N/mm² 3,5 N/mm² Epoksi Derz Dolgu Tamir Montaj harcı Uygulama Kalınlık Min. 2,5, mm Maks. 35 mm Uygulanacak Zeminin Sıcaklık +5°C +30°C Kullanma Süresi (+20°C) 1,saat Yeniden Kaplanabilme Süresi (+20°C) 18 - 24 saat Üzerinde Yürünebilme Süresi (+20°C) 24 saat Servis Sıcaklık Tam Kürlenme Süresi (+20°C) -15°C +90°C 7 gün Çekme dayanıklılığı : %52 %25%75 R ISO.527-2 Çekme darbesine Dayanıklılık: %55:%25%75.R179-1 Delinme gerilimi : %54 %25 %75 R IEC 60243-1

Uygulama Yüzey Hazırlığı Betonarme eleman onarımlarında, uygulama yapılacak yüzey toz, yağ ve inşaat atıklarından arındırılıp, yüzeydeki hasarlı ve gevşek beton parçaları temizlenmelidir. Çelik yüzeyler kumlanarak pastan arındırılmalıdır. Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları mümkün olduğunca dik kesilmeli, donatıdaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa, drene edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. Epoksi Esaslı Derz Dolgu. **Karıştırma:** Uygulama Şekli : 3 bileşen düşük devirli el mikseri ile homojen hale gelinceye kadar 3-4 dk. karıştırılmalıdır. Kauçuk aparatlı makine ile silis pudralama, derzlerde dolgu ve temizlik yapılır. **Uygulama Yöntemi** Hazırlanan yüzeye spatula veya mala ile uygulanmalıdır. Uygulama kalınlığı en az 2.5 mm, en çok 35 mm olmalıdır. Ankraj imalatlarında, donatı çapından en az 7 mm daha büyük matkap ucu ile projesine uygun derinlikte delikler açılmalıdır. Açılan delikler tel fırça ve basınçlı hava ile temizlenmelidir. Hazırlanan malzeme, uygun harç tabancasına doldurulmalıdır. Tabancanın nozulu deliğin dibinden dışarıya doğru çekilerek ankraj deliğine yeteri kadar Epoksi Esaslı Derz Dolgu Tamir, Ankraj ve Montaj Graft Harcı.

Sarfiyat: 2 mm kalınlık için yaklaşık 2,50 kg/m²'dir **Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar** Epoksi Esaslı Derz Dolgu Uygulama yapılırken ortam ve yüzey sıcaklık +5°C'nin altında ve +30°C'nin üzerinde Olmamalıdır. Epoksi enjeksiyon işlemleri teknik yeterliliğe sahip uygulamacılar tarafından yapılmalıdır. Reçine esaslı sistemlerin



alıřma ve reaksiyon Sreleri, ortam ve zemin sıcaklıęı ve havadaki baęıl nemden etkilenir. Dřk sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavařlar, bu kullanma sresini ve alıřma sresini uzatır. Yksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna baęıl olarak kısalır. Malzemenin krn tamamlamak iin, ortam ve yzey sıcaklıęı, izin verilen minimum sıcaklıęın altına dřlmemelidir Epoksi Esaslı Derz Dolgu Tamir, Ankraj ve Montaj Graft Harcı. Epoksi Derz Dolgu. Ankraj ve Montaj Harcı, kullanıma hazır settler halinde temin edilmektedir. Uygulama esnasında karıřım ierisine solvent vb. zcler kesinlikle ilave edilmemelidir.

Epoksi Tamir Montaj harcı karıřtırma mutlaka uygun mekanik karıřtırıcılar yardımı ile yapılmalıdır. El ile karıřtırma yapılmamalıdır. Epoksi Esaslı Derz Dolgu Tamir, Ankraj ve Montaj Graft Harcı. Epoksi Derz Dolgu.

Aletlerin Temizlenmesi Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent ile temizlenmelidir. Malzeme sertlikten sonra mekanik olarak yzeyden temizlenir. **Dikkat Edilmesi Gereken**

Noktalar: Uygulanacak zemin ve ortam sıcaklıęı +5 0C nin altında veya +30 0C nin stndeysen, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Dıř yzey uygulamalarında, yzeyin ilk 24 saat gneřten, rzgardan, don veya yaęmurdan korunması gerekir. Epoksi esaslı sistemlerin reaksiyon sreleri, ortam ve uygulama zemin sıcaklıęından etkilenir. Dřk sıcaklıklar reaksiyon sresini ve alıřma sresini uzatır. Yksek sıcaklıklar ise reaksiyon sresini ve alıřma sresini kısaltır. Bu nedenle belirtilen sıcaklık kořullarında uygulama yapılmalıdır.

Dıř yzey uygulamalarında, uygulama sonrasın yzey ilk 24 saat gneřten, yaęmurdan, rzgardan ve don olayından korunmalıdır. Epoksi Derz Dolgu. **Gvenlik Tavsiyeleri:** Depolama ve uygulama alanlarına ateřle yaklařmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gzlk ve maske kullanılmalıdır. Krlenmemiř malzemelerin tahriř edici etkilerinden dolayı,

bileřenler cilde ve gze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora bařvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve iecek malzemeleri sokulmamalıdır. Bilgi iin Gvenlik Bilgi Formu'na bakılmalıdır. **Sorumluluk:** Bu teknik dokmanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD. Sadece rnn kalitesinden sorumludur. Epoksi Tamir Montaj harcı rnn nerede ve nasıl kullanılacaęı ile ilgili yazılı neriler dıřındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluřabilecek sonulardan POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD řTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokman yenisi basılıncaya kadar geerli olup eski basımlar hkmsz kılar

(11/2024). Epoksi Derz Dolgu.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr