



POLYMEX -7004 -POLİÜRETAN TEKNE MACUNU



İki komponentli, solventsiz poliüretan reçine esaslı tekne macunudur. Dik yüzeylerde sarkma yapmadan yüksek kalınlıklarda uygulanabilir. Doldurma gücü yüksektir. Kürlenme sonrasında çok iyi zımpara olur. Su altı ve su üstünde kullanılır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Gemi sanayisinde, balıkçı ahşap, polyester ve saç teknelerde yüzey doldurma, şekil verme, tesviye amacıyla kullanılır.

Renk	Beyaz, bej, gri
Parlaklık	Yarı mat
Katı Madde	% 100±1
Yoğunluk	1,35±0,05 gr/ml
Teorik kaplama Alanı	0,2 m ² /lt/5000 mikron
Pratik Kaplama Alanı	0,2 m ² /lt/5000 mikron
Pot Life (25 °C)	30-45 dakika
Önerilen Yaş Film Kalınlığı	Tek katta azami (5000 Mikron)
Önerilen Kuru Film Kalınlığı	Tek katta azami (5000 Mikron)
Katlar arası bekleme süresi (25 °C)	24 saat
Toz Tutma	5-9 saat
Tam Kuruma	24 saat
Kimyasal Kuruma	7 gün
Zımpara Süresi	30 saat / 15°C, 24 saat / 25°C, 18 saat / 35°C

Uygulama: Yüzey Hazırlığı: Polymex-7004-Poliüretan Tekne Macunu Poliüretan Tekne Macunu Uygulama yapılacak yüzeyler yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeylerde macunun yapışmasını zayıflatacak gevşek bölgeler varsa kazınmalıdır saç veya alüminyum yüzeylere yapışmanın iyileştirilmesi için yüzeylere öncesinde Epoksi Astar uygulanmalıdır. GRP üzerine uygulama yapılacaksa 120-180 kum zımpara ile zımparalama yapılmalıdır. **Karışım Hazırlama:** Poliüretan Tekne Macunu B komponentini karışım oranlarına dikkat edilerek A komponentinin içine ilave ederek homojen bir renk elde edinceye kadar spatula ve mala yardımı ile karıştırılır, kullanıma hazır hale getirilir. **Uygulama Tavsiyeleri:** - 10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. - Karışım oranlarına dikkat edilmelidir. - Gövdede form oluşturmak için çapraz katlar halinde uygulanabilir. **Ekipmanların Temizliği:** Poliüretan Tiner, Toluen, Selülozik Tiner. **Depolama ve Raf Ömrü:** Kuru ve nemsiz bir ortamda, orijinal açılmamış ve kapalı ambalajda 12 aydır. **Dikkat:** Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. Uygulamayı + 8°C ile + 35°C arasında yapınız. Ürünü donmaktan ve sıcak havadan nemden koruyunuz. **Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr