



POLYMEX-7010-PU MARIN DENİZ TUTKALI YAPIŞTIRICISI



Deniz Tutkalı tek komponentli, havanın nemiyle kürleşen, poliüretan bazlı, yüksek mukavemete ve su dayanımına sahip mükemmel bir yapıştırıcıdır. Tek komponentli, poliüretan tip aktif maddeli bir yapıştırıcıdır

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Uygulaması kolaydır. Solvent içermez. Hızlı kurur. Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir. Yüksek yapıştırma gücüne sahiptir. Dolgu amaçlı kullanılabilir (kabarak boşlukları doldurur). Su ve deniz suyu geçirmez. Neme ve kimyasallara dayanıklıdır **Özellikleri:** Suya ve neme karşı son derece dayanıklı; çözücü içermeyen; tahta, metal, polyester, taş, seramik, PVC ve diğer plastik yüzlerin birbirine bağlanmasında iyi sonuçlar veren bir tutkaldır. Su ve hava nemine karşı dayanıklılığı yüzünden, özellikle deniz ve göl vasıtalarıyla binaların dış cephe metal ve ahşap aksamalarının montaj ve onarımında kullanılır. Su buharı fazla olan yerlerde özellikle evlerin banyo ve mutfaklarında, atölye ve fabrikalarda iyi sonuçlar verir. Nemlendikçe güçlenen bir tutkaldır. **Marin tutkalın dışı kuruyor içi kurumuyor. Neden?** Deniz tutkalı tek bileşenli olup havanın nemi ile kurur. Kalın uygulanan yapıştırıcılarda havaya temas eden kısım hızlı kurur. İç taraf çok yavaş kurur. Bu yüzden kalın uygulamalar yapmadan kullanmayı tavsiye ediyoruz

Teknik Bilgiler Viskozite (Brookfield @20 derece): 5000-7000 mPas Açık Zaman: yakl. 20 dakika Kabuk Bağlama Süresi: yaklaşık: 30 dak. Isı dayanımı: -25->125 derece

Uygulama ve Kullanım Alanı Tekne yapımında ve tamirinde, Mobilya imalatında, Her türlü sert ahşap (meşe, tik ve tropikal ağaçlar) malzemelerin yapıştırma işlerinde, Ahşap kapı ve pencere imalatında, Akustik panellerde, Merdiven, lambri, hazır mutfak imalatı ve montajında, Malzemelerin birbirlerine ve beton gibi emici yüzeylere, metale yapıştırılmasında kullanılır. Nasıl Uygulanır? Yüzey Hazırlama: Yapıştırılacak yüzeyler zımparalanmış olmalı ve yağlardan arındırılmalıdır. Kurumuş satırların hafifçe nemlendirilmesi, tutkalın sertleşme hızını artıracaktır. Uygulama Şekli: Marine&Marine Tutkal yapıştırılacak yüzeylerden daha çok emici olan tarafına sürülür. Yapıştırılacak yüzeyler 20°C'de, %50 nemle, 30 dakikada veya ahşabın kendi nemi ile, 40 dakika preste tutularak gerçekleştirilir. Püskürtme şeklinde kullanım durumunda olarak, Polymex Tiner ile istenilen akışkanlığa getirilerek uygulanır. Kullanılan Aletler: Direkt olarak, orijinal ambalajından kullanılır veya istendiğinde pistole ile de kullanılabilir. İnceltme/Karışım Oranı: Pistole uygulamalarında Polymex-HRM Tiner ile istenilen akışkanlığa getirilir. Kuruma Süresi: (20°C sıcaklıkta) %65 nemle 30 dakikada veya ağacın kendi nemi ile preste 40 dakikada sertleşir. Marin Deniz Tutkalı Yapıştırıcısı

Depolama Şartları: Kapalı ambalajlarda, kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Kullandıktan sonra ambalajı, hava almayacak şekilde, sıkıca kapatılmalıdır. Dondan korumalısınız.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr