



POLYMEX P-1002 UV DAYANIKLI SONKAT BOYA



UV dayanımlı, çift bileşenli, poliüretan esaslı son kat boyadır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Uygulama Alanları: Parlak ve çizilmeye karşı dayanıklı ve elastiktir. Uygulandığı yüzeylerde bir film tabakası meydana getirerek üzerine tatbik edildiği alanları kimyasal ve fiziksel etkilere karşı korur. **Özellik ve Avantajlar:** Korozyondan korur, alkalilere ve asitlere dayanıklıdır. Mantar ve bakterilerden etkilenmez. UV ışınlarından etkilenmediğinden güneş ışınlarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeye göre aderansı yüksek olup, yaşlanmaya dirençlidir. Su, asitli su ve tuz solüsyonlarına, gres yağı ve petrole karşı dayanıklı aynı zamanda geçirimsizdir.

Renk	Zemin rengine göre istenilen renk
Parlaklık	Parlak veya Mat isteğe göre
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Yoğunluk	A: 1,2 gr/ml B:0,6 gr/ml
Karışım Oranı	A/B:4/1
Uygulama Süresi	25 °C de 1 Saat içerisinde uygulanmalıdır
Katılma Başlangıcı	25-40 °C de 1 saat
Isıya Dayanıklılık	-40 °C /+ 600 °C ısısında 1 saat
Kuruma Süresi	1 Saat
Çevreye Uyumluluk	Çevreye olumsuz etkisi yoktur
Sağlığa Uygunluk	Sağlığa etkisi yoktur, Kesinlikle Solunmaz.
Eğilme Mukavemeti	45 Kg/cm ²
Gerilme Mukavemeti	30 Kg/cm ²
UV ışınları	Dayanıklıdır.

Uygulama: Ana malzeme 4 oran, sertleştirici malzeme 1 oran olarak birlikte max. 2-3 dakika temiz bir çubuk veya elektrikli mikser ile karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Uygulama; isteğe göre fırça, rulo veya havasız püskürtme yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Tatbik edilecek yüzeyler toz ve yabancı maddelerden arındırılmalı, parlatılmış yüzeyler mum (wax) tabakasından tamamen temizlenmeli, gerekli yerler zımparalanmalıdır. Uygulama 1 saat içerisinde tatbik edilir. Öncelikli kuruma 1 saat içerisinde gerçekleşir. Tam kuruma 2-3 saatte, kimyasal ve fiziksel dayanıklılığını sağlaması 7 gün içerisinde oluşur. Uygulama yapılan yüzey en az 4 saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde yürünmemeli ve korunmalıdır. **Sarfiyat:** 200 gr/m² Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr