



POLYMEX P-1015 ATIK SU BORUSU YALITIM MALZEMESİ



Çift Komponentli PVC -Poliüretan bazlı kimyasallara karşı koruma ve su izolasyonu sağlayan Kaplama Malzemesidir.

_ywtm_priority_tab_description 1 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Atık su borularının iç ve dış yüzeylerinde kullanılan PVC ile modifiye edilmiş, yüksek kimyasal dayanımlı ve su geçirmezlik sağlayan kaplama malzemesidir.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Aşırı sıcak ve soğuktan etkilenmez (-30 °C/+120 °C) Tuzlu su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitlere ve seyreltilmiş sülfatlara dayanımlı. Fırça veya rulo mala ile kolay uygulama Metal ve beton yüzeylere yüksek yapışma gücü Büzülmez ve çatlamaz

Karışım Oranı	5/1	A/B:	5/1
Yoğunluk			1,3 gr/ml
Pot Life			45-60 dakika
Üzerinde Yürünebilme			12 saat
Tam Sertleşme			72 Saat
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı			5-30 C
Sarfiyat			1m ² 'de 1 mm kalınlık için 1,4 kg

Uygulama Alanları: Atık su boruları Temel perde duvarları (pozitif yönde) Yakıtlarla temas eden zeminlerde Prefabrik dere olukları Yeraltı su yapıları Yapay göletlerde kaplanmasında Su ve hidrokarbon depolanması için tank kaplamalarında Asit Havuzlarının kaplanmasında Akü Havuzlarının Kaplanmasında **Uygulama:** Yüzeyin nemden arındırılmış olması gerekmektedir. Uygulama yüzeyi kuru, sağlam, temiz, yağ toz, kir ve gevşek malzemelerden, ayrıca sistem üzerindeki başka kaplamalardan (akrilik, bitüm vb.) iyice arındırılmış olmalıdır. Yüzey Polymex-1001 ile astarlanmalıdır. A bileşeni üzerine B bileşeni eklenir ve elektrikli karıştırıcı ile yaklaşık 300/400 dev/dak. Minimum 3 dk. homojen oluncaya kadar karıştırılır. Karıştırılmış net malzeme fırça veya rulo, mala- ile zemine sürülerek uygulanır. Gerekli görüldüğünde 10 dk içerisinde hava kabarcıkları kirpi rulo ile alınmalıdır. Pot Life +20 °C'de yaklaşık 60 dk. Katlar arası uygulama süresi 12-24 saat arasındadır. 12 saat sonrası üzerinde yürünebilir. Tam kuruma 3 gün içinde olur.

Dikkat Edilmesi Yararlı Hususlar: Uygulama yapılacak zeminin sıcaklığı +5 °C 'nin altında ya da +30 °C'nin üstünde ise uygun sıcaklık beklenmelidir. Uygulama işleminden sonra 12 saat üzerine basılmamalıdır. Uygulanan işlemten sonra asgari 2 saat su ile temas etmemelidir. **Güvenlik:** Poliüretan sistemlerin tümünde olduğu gibi karışım ve bileşenlerin ciltle doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. **Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr