



POLYMEX P-2002 KÜVET BOYASI



İki bileşenli, solventsiz, solid epoksi esaslı küvet boyasıdır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Özellik ve Avantajlar: Korozyondan korur, alkalilere ve asitlere dayanıklıdır. Mantar ve bakteriden etkilenmez. Uygulandığı yüzeye aderansı çok yüksek olup yaşlanmaya dirençlidir. Su, asitli su ve tuz solüsyonlarına, gres yağı, petrole, neme, paslanmaya, rutubete karşı son derece dayanıklıdır.

Renk	Zemin rengine göre istenilen renk
Parlaklık	Parlak veya Mat isteğe göre
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Yoğunluk	A: 1,01 gr/ml B:0,6 gr/ml
Karışım Oranı	A/B:2/1
Uygulama Süresi	1 Saat içerisinde uygulanmalıdır
Isıya Dayanıklılık	-40 °C /+ 600 °C ısısında 1 saat
Kuruma Süresi	1 Saat
Çevreye Uyumluluk	Çevreye olumsuz etkisi yoktur
Sağlığa Uygunluk	Sağlığa etkisi yoktur, Kesinlikle Solunmaz.
Eğilme Mukavemeti	45 Kg/cm ²
Gerilme Mukavemeti	30 Kg/cm ²
UV ışınları	Dayanıklısıdır.

1 saat içerisinde tatbik edilir. Tam kuruma 3 saat kimyasal ve fiziksel dayanıklılığını 7 gün uygulama yapılan yüzeye en az 4 saat boyunca ıslatılmamalıdır. 1 Kg malzeme ile en az 6,7 m² uygulama yapılır. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr