



POLYMEX P-2025 TERMOPLASTİK REÇİNE ESASLI HAVUZ VE ZEMİN BOYASI



termoplastik reçine esaslı, tek bileşenli, solvent içeren zemin boyasıdır.

_ywtm_priority_tab_description 10 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kuru ve hafif nemli yüzeylere uygulanabilen Polymex-2025, yüksek örtücülüğe sahiptir. UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanımlı olan Polymex-2025 süs havuzlarında ve beton göletlerde, garaj zeminlerinde ve yükseltilmiş döşeme sistemlerinin altında boya olarak kullanılır ve beton yüzeylerin aşınma dirençlerini arttırmakta ve geçirimsizliğini azaltmakta, dekoratif ve ekonomik zemin kaplamaları elde etmekte kullanılır

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



UV ışınlarına dayanımlı Dış etkenlere dayanımlı Nem toleranslı, suya karşı dirençli (su yalıtımı olarak kullanılmamalıdır) Buhar geçirgen Aşınmaya dayanımlı Düşük sarfiyatlı Ekonomik Tek bileşenli Kolay temizlenebilir **Kullanım Alanları:** Brüt beton, şap ve sıva yüzeylere • Mineral esaslı yüzeylere • Zemin hazırlığı yapılmış metal yüzeylere • Asbestli çimento levhaların ve çimento yonga levhaların üzerine • Zemin ve duvarlara • Dış cephelere ve iç mekanlara (solvent kokusu oluşabilmektedir) • Brüt beton yüzeylerdeki renk tonlamalarına karşı • Dekoratif zemin imalinde Süs havuzlarında, beton göletlerde, su kanallarında • Yükseltilmiş döşemelerin altında temizlik katmanı olarak kullanılır. Termoplastik reçine esaslı havuz ve zemin boyası

Uygulama sıcaklığı + 5 0 C üstü Renk beyaz, mavi, gri, turkuaz Kimyasal esaslı reçine esaslı Taşıyıcı sistemi solvent esaslı Aşınma direnci + UV direnci + Su direnci + Özgül ağırlık (+200 C) takr. 1,65 g / cm³

Uygulama: Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya az nemli olmalıdır. Nemli yüzeylere yapılacak uygulamalardan önce aderans testi yapınız. Islak veya donmuş yüzeylere uygulama yapmayınız. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir. Termoplastik reçine esaslı havuz ve zemin boyası Negatif taraftan su veya tuz kusması gözlenen yüzeylerde gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, segregasyon, kalıp hatası, çatlak içermemeli, düzgün olmalı ve tozlanmamalıdır. Bu tür hatalar uygulamadan önce Polymex Latex karışımından oluşan tamir harcı ile düzeltilmelidir. Ürün kullanıma hazırdır fakat uygulanmadan önce homojen kıvama gelene kadar karıştırılmalıdır. Gerekli görülen durumlarda polymex inceltici ile inceltme yapılabilir. Tozuyan Yüzeylerin Emprenye Edilmesi: Yüzeyleri tozuyan veya ufalanan mineral esaslı zeminler uygulamadan önce emprenye astar uygulanarak hazırlanmalıdır. Emprenye işlemi polymex 887 ile yapılmalıdır. Uygulama, yüzeyin durumuna bağlı olarak 1 veya 2 kat halinde yapılmalıdır ve katlar arasında tam kuruma beklenmelidir. Sarfiyat her katta 200 – 300 gram/m² 'dir. Uygulamaya devam etmeden emprenye astar katmanının tam olarak kuruması beklenmelidir. Termoplastik reçine esaslı havuz ve zemin boyası **Polymex-2025-Termoplastik**

Uygulanması: Polymex-2025 istenen katman kalınlığına göre bir veya iki kat halinde uygulanır. Uygulama fırça, rulo veya uygun airless tabanca ile yapılır. Katlar arasında kuruma beklenir (en az 3-24 saat veya solvent kokusu kaybolana kadar). Taze kaplama kuruyana kadar yağmur vesuya karşı korunmalıdır. **Aletlerin**

Temizliği: Uygulamadan hemen sonra polymex Tiner

Uygulama yapılan yüzeyler kuruyana kadar yağmur, su ve dondan korunmalıdır. • Uygulama +50 C ve +300 C arasında yapılmalı, aşırı sıcak ve rüzgarlı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli önlemler alınmalıdır. • Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmaz. • Kapalı hacimlerde uygulama yapılması durumunda yeterli havalandırma sağlayınız ve aralıklı çalışma yapınız. Termoplastik reçine esaslı havuz ve zemin boyası Sarfiyat: Kaplama olarak (her katta) 0,250 – 0,300 gram / m² Solvent içerir, açık alevle yaklaşmayınız. Yeterli havalandırma sağlayınız. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız ve boş ambalajları ateşe atmayınız. Termoplastik reçine esaslı havuz ve zemin boyası Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi



vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. Polymex firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya polymex çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının POLYMEX çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması POLYMEX Termoplastik reçine esaslı havuz ve zemin boyası firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. POLYMEX, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün POLYMEX 'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece POLYMEX Termoplastik reçine esaslı havuz ve zemin boyası ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Termoplastik reçine esaslı havuz ve zemin boyası **Not:** İçme suyu depolarında kullanılmamalıdır.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr