



POLYMEX P-3001 PROTO LIN POLİÜRETAN REÇİNE



Solvent içermeyen, sert ve ya esnek poliüretan esaslı iki bileşenli çok mükemmel bir yapıştırma ve yalıtım malzemesidir.

_ywtm_priority_tab_description 10 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Elektrik Sektöründe yer altı ve yer üstü kablo eki yalıtımlarında Kullanılmaktadır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Polymex-3001; AG ve OG kablo eki yalıtımında, entegre devrelerinde, bobin sarımlarında sızdırmazlık dolgularında kullanılır. Elektrik sektöründe hiç tereddütsüz rahatça kullanılır ve yer altı, yer üstü kablo tesisat bağlantılarında ve özel trafo imalatlarında kullanılır. Polymex-3001; alçak ve orta gerilim kablolarında ek yapmak gerektiğinde bu ek yerlerini izole etmek için kullanılır. Elektrik değişik uygulamalarında da kullanılmaktadır. 36 bin volt elektrik dayanıklıdır. Protolin Poliüretan Reçine

Renk	Krem veya istenilen renk
Parlaklık	Parlak veya mat
Parlama Noktası	Parlama yapmaz. Solventsizdir.
Kürlenme Başlangıcı	25 Dakika veya istenilen süre
Uygulama Sıcaklığı	5-35 °C
Karışım Yoğunluk (20 °C)	1,3±0,1
Karışım Oranı	A/B:5/1
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Kopma Uzaması	%48
Çekme Dayanımı	29 Mpa

Uygulanacak yüzey her türlü yağ, kir ,pislik ve toz gibi eski kalıntılardan temizlenmelidir ve kuru olmalıdır. Hazırlanan yüzeylere Polymex-3003 dökme veya rulo veya makine uygulama yapılır,. Polymex-3001; elle kullanılacak ise mutlaka eldiven kullanılmalıdır elinize bulaştığında çok zor çıkabilen malzemesidir. Polymex-3001; Elektrik Sektörü için Mükemmel bir yalıtım ve dolgu malzemesidir. Protolin Poliüretan Reçine B Bileşeni, A Bileşeni içerisine eklenir. Karıştırıcı ile renk farkı kalmayınca kadar iyice karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım 15 dakika içerisinde kullanılmalıdır. Protolin Poliüretan Reçine

Güvenlik Önlemleri: Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direk solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Protolin Poliüretan Reçine

Notlar: Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir. Protolin Poliüretan Reçine



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr