



POLYMEX P-3004 POLİÜRETAN FİLTRE YAPIŞTIRICI



Solventsiz poliüretan filtre yapıştırıcısı doğal ve saf poliollerin karışımından oluşan dolgulandırılmış hızlı kurlenen, kimyasallara ve ısıya karşı direnci çok yüksek, anti statik atmosfer şartlardan etkilenmeyen, iki komponentli, poliüretan yapıştırıcısıdır. Kesinlikle Solvent içermez. Poliüretan Filtre Yapıştırıcısı

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Her türlü hava, filtre, mazot, hidrolik yağ, metal çelik mermer ve Otomotiv ağır iş makineleri Filtre imalatında kullanılmaktadır. Elektrik süpürgeleri kompresör ve diğer sektörlerde endüstriyel Sanayide imalatında PVC, ABS gibi plastik parçaların yapıştırılmasında kullanılır. **Özellik ve Avantajları:** -Kürlenme hızlıdır. -Bant üretiminde kullanımı uygundur. -Kimyasallara karşı direnci yüksektir. -İki komponent arasında mükemmel uyum ve kısa sürede karışım sağlanır. -Anti bakteriyeldir. -Kesinlikle solvent içermez.

Özellikler	A Bileşeni	B Bileşeni
Yoğunluk (25 °C) gr/ml	1,30-1,65	1,21-1,23
Viskozite (25 °C) mPas	3000-4000	170-300
Karışım Oranı	4	1
Renk	Krem, gri, siyah	Krem-gri-siyah
Pot Life (25 °C) 125 gr A+B d	3-dakikan 25-35 dakika	
Dokunma Kuruma Süresi	35-45 dakika	
Sertleşme Kuruması	40-45 dakika	
Shore D	80-85	

Uygulama: Yüzey Hazırlama: Yüzey, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeyde yağ, vaks, gres, su iticiler, toz ve tutunmamış serbest parçalar olmamalıdır. Yapıştırılacak malzemelerin nem oranları maksimum %8 olmalıdır.

Polymex-3004 Poliüretan Filtre Yapıştırıcısı'ün A ve B komponentleri herhangi bir şekilde hava ile temas etmemelidir, **Karıştırma:** Poliüretan Filtre Yapıştırıcısı Yapıştırıcısının A ve B komponentleri arasında mükemmel bir uyum olduğundan elle veya alçak basınçlı PU(poliüretan) makineleri ile karışım uygulaması yapılmaktadır. Elle yapılacak uygulamalarda karışımın kullanım süresi kısa olduğundan ihtiyaç kadar karışımlar hazırlanmalıdır.

Karışım en iyi sonuçlar alçak basınçlı PU makineleri ile tavsiye ettiğimiz karışım oranlarında alınır. A Komponenti uzun zaman bekleme yaparsa çökme yapabileceğinden PU makineleri ile yapılan uygulamalarda tank karıştırıcısı çalışır durumda olmalıdır. Karışım kullanım süresini uzatma ve ya kısaltma konusunda teknik servisimize başvurun. Özellikle alçak basınçlı PU makineleri kullanılarak filtre sektöründe yapılan yapıştırma uygulamalarında üretim hızına göre Polymex-3004 Poliüretan Filtre Yapıştırıcısı için gerekli modifikasyonlar yapılabilir. **NOT:** Pot Life 2 dakikadan 55 dakikaya kadar üretim yapılabilir. **Uygulama Araçları:** Polymex filtre yapıştırıcısı tava ömrü (karışım kullanım süresi) ve kür alma zamanı çok kısa olduğundan alçak basınçlı PU makineleri ile uygulanması tavsiye edilir. (not uygulama süresi isteğe göre uzatılabilir ve kısaltılabilir) Poliüretan Filtre Yapıştırıcısı Filtre yapıştırıcısı elle uygularken mutlaka terazi ile tartılarak yapılmalıdır. **Temizlik:** Yapıştırıcı fazlası ve alet temizliği yapıştırıcı yaşıken uygun bir çözücü ile (metilen) yapılabilir. Sertleşmiş yapıştırıcı ancak mekanik olarak temizlenebilir.

Güvenlik Önlemleri: Kesinlikle Koruyucu elbise, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Deri ile temasından sakınılmalıdır. Göz, ağız ve buruna kaçması durumunda en az 15 dakika bol suyla yıkanmalıdır ve gerekirse medikal yardım istenmelidir. Poliüretan Filtre Yapıştırıcısı **Polymex-3004-Poliüretan Filtre Yapıştırıcısı**

Notlar: Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir. Poliüretan Filtre Yapıştırıcısı



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr