



## POLYMEX P-3006 FİLTRE YAPIŞTIRICISI



iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan Reçine esaslı filtre yapıştırıcısıdır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)



Filtre Yapıştırıcısı Su, rutubet, darbe, asit-baz, deniz suyu, çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan malzemedir. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet katsayılarını artırır. Filtre Yapıştırıcısı **Kullanım Alanları:** Otomotiv, ağır iş makineleri, yağ, hava, mazot endüstriyel filtrelerin imalatında kullanılır. PVC, ABS gibi plastik parçaların yapıştırılmasında kullanılır. Polietilen ve benzerleri hariç. Beton, taş, ahşap, metal, aternit gibi her türlü yüzeye tatbik edilir. Kimyasallara, darbelere ve sürtünmeye dayanıklıdır. Sıvı sızdırmayan anti bakteriyel bir yapıştırıcısıdır. Filtre Yapıştırıcısı Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir.

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Renk               | Krem, Kırmızı, Gri, isteğe göre özel renk yapılır. |
| Sertlik Shore A    | 80-85                                              |
| Bağlayıcı madde    | Poliüretan Reçine                                  |
| Uygulama Süresi    | -2/+25 °C de 30-40 Dakika                          |
| Karışım Oranı      | A/B:3/1 Ağırlıkça                                  |
| Yoğunluk (20 °C)   | A Bileşeni:1,43 gr/ml B Bileşeni:1,21 gr/ml        |
| Katılma Başlangıcı | 25-40 °C de 30 Dakika                              |
| Kuruma Süresi      | 4 saat kürünü tamamlama Tam Kuruma:48 Saat         |
| Eğilme Mukavemeti  | 45 kg/cm <sup>2</sup>                              |
| Gerilme Mukavemeti | 30 kg/cm <sup>2</sup>                              |
| Isı mukavemeti     | -40 °C/ +280 °C                                    |
| UV                 | +                                                  |

**Uygulama:** Filtre Yapıştırıcısı 2 Komponenti de makinenin besleme vanalarına bağlayın. Karışım oranından emin olmak için önce boş bir kovaya bir kısım yapıştırıcı basın renkte dalgalanma olmayacak şekilde malzeme geldiğinde, uygulanacak yüzeye uygun tabanca ve eğimle, mala veya rulo ile uygulayın ve ayrıca yapıştırıcıyı zımparalarda plastik zımpara kâğıtlarına ve filtrelelere uygulayın. Makine ve aparatlarını kullanım sonrasında uygun temizleyici ile temizleyin. Matkap ile önce büyük kutudaki malzeme karıştırılır. Sonra ufak kutudaki sertleştirici (B komponenti) büyük kutudaki ana malzemeye (A komponenti ) dökülür ve homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 30-40 dakika arasında kullanılmalıdır. Filtre Yapıştırıcısı Tatbik edilecek yüzey zemin düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ,kir,pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C

'nin altında ya da +30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Filtre Yapıştırıcısı

**Not:** Donma Süresi 2 dakikadan 45 dakika Arası Üretim yapılmaktadır. **Uyarılar:** Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır. Yutulması durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Filtre Yapıştırıcısı **Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY



POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değışkenlik gösterebilir. Filtre Yapıştırıcısı



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)



**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

**Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15**

**FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36**

**[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)**