



**POLYMEX P-3007 RULO YAPIŞTIRICISI**



iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan Reçine esaslı Rulo yapıştırıcısıdır

**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)



Korozyondan korur, alkalilere ve baz asitlere dayanıklıdır. Mantar ve bakterilerden etkilenmez. Rulo Yapıştırıcısı Solventsiz oluşu nedeni ile güvenli kullanım sağlar. UV ışınlarından etkilenmediğinden güneş ışınlarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeye göre aderansı yüksek olup, yaşlanmaya dirençlidir. Su, asitli su ve tuz solüsyonlarına, gres yağı ve petrole karşı dayanıklı aynı zamanda geçirimsizdir.

Renk	Krem
Parlaklık	Parlak veya Mat
Bağlayıcı madde	Poliüretan Reçine
Uygulama Süresi	2-25 °C de 45-50 Dakika
Karışım Oranı	A/B:5/1 Ağırlıkça
Yoğunluk (20 °C)	A Bileşeni:1,4 gr/ml B Bileşeni:1,20 gr/ml
Katılma Başlangıcı	25-40 °C de 45 Dakika
Kuruma Süresi	8 saat kürünü tamamlama Tam Kuruma:48 Saat
Eğilme Mukavemeti	45 kg/cm <sup>2</sup>
Gerilme Mukavemeti	30 kg/cm <sup>2</sup>
Isı mukavemeti	-40 °C/ +280 °C
UV	+

**Uygulama: Karışım:** A Bileşeni 5 oran, B Bileşeni (Sertleştirici) 1 oran olarak Max. 2-3 dakika temiz bir çubuk veya elektrikli mikser ile karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Rulo Yapıştırıcısı **Uygulama:** isteğe göre fırça, rulo veya havasız püskürtme yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Uygulama sıcak ortamda (yaz) 25 °C üstünde 45 dakika, soğuk ortamda (kış) 50-55 dakika içerisinde bitirilmelidir. Uygulama yapılan yüzey en az 4 saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde yürünmemeli Rulo Yapıştırıcısı **Uygulama Alanları:** Rulo ve fırça imalatlarında yapıştırma amaçlı kullanılır. Rulo Yapıştırıcısı Her türlü yüzeyin; su ve kimyasala karşı izolasyonun da, beton, ahşap, eternit, taş, her türlü metal satıhta, fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarında, beton yüzeylerde, temel izolasyonlarında, dış cephe ve kuzey cephe izolasyonlarında, soğuk hava depolarında, derz, çatlak ve dilatasyon tamirinde, asit, alkali ve diğer korozif kimyasallara karşı dayanıklılık istenilen zemin kaplamalarında kullanılmaktadır. Suya, rutubete ve kimyasallara dayanıklı bir yapıştırıcıdır.

**Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir. Rulo Yapıştırıcısı



**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

**Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15**

**FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36**

[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)