



POLYMEX P-3018 KAÜÇUK YAPIŞTIRICISI



İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı kauçuk yapıştırıcısıdır. Kauçuk zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Kauçuk Yapıştırıcısı Rutubete, suya ve kimyasallara dayanıklı kuvvetli bir Kauçuk yapıştırıcısıdır. Solvent ihtiva etmemesinden dolayı yanma özelliği kesinlikle yoktur. Aşınmaya mukavim, darbe, asit-alkali, deniz suyu, çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir. Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan malzemedir. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet katsayılarını aşar. Kauçuk Yapıştırıcısı

Renk	Krem – Kırmızı – Gri (İstenilen Renk)
Sertlik Shore A	75 – 80
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Kauçuk Yapıştırıcısı Yoğunluk	Ana Malzeme 1,40 gr/ml Sertleştirici 1,22 gr/ml
Kauçuk Yapıştırıcısı Karışım Oranı	5/1Kg Ağırlıkça
Uygulama Süreci (23 C) de	45 ile 55 Dakika Arası
Katılma Başlangıcı	25 °C/ +40 °C ısısında 50 Dakika
Kauçuk Yapıştırıcısı Isı Dayanıklılığı	-40 °C/ +280 °C
Kürünü Tamamlama (20c)	12 Saat Sonra Kürünü Tamamlar (Tam Kuruma 48 Saat)
Çevreye Uyum	Çevreye Olumsuz Etkisi Yoktur.
Kürünü Tamamlama (20cve %60 Realite Nem)	Kuruma Süresi Dolmadan Kauçukların Yerleştirilmesi Gerekir. Bir Gün Sonra Üzerinde Gezilebilir ve Cila Yapılabilir.
Gerilme Mukavemeti	30 Kg / cm ² (DIN 53455)
Uv Işınları ve Malzeme Sıcaklığı	UV Işınlara Dayanıklısıdır ve Mim 5c

Uygulama: Kauçuk Yapıştırıcısı Önce büyük kovadaki (A Bileşeni) malzeme mikser ile iyice karıştırılır. Sonra küçük kutudaki sertleştirici (B komponenti) 5 e 1 oranında büyük kovadaki ana malzemeye dökülür. Homojen bir karışım sağlanıncaya kadar mikserile düşük devirde karıştırılır. Hazırlanan karışım 45 dakika ile 55 dakika arasında kullanılmalıdır. Mala, rulo ve tarak ile uygulayın. Sathı bozuk ve nemli yüzeylerde uygulama öncesi Polymex çift komponentli şeffaf astar uygulayın. Kauçuk Yapıştırıcısı Tatbik edilecek zemin yüzeyi düzgün, Kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ, kir, pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave

edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C ‘nin altında yada +30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Kauçuk Yapıştırıcısı Uygulamada kullanılan makine ve aparatları kullanım sonrasında uygun temizleyici ile temizleyin. **Kullanım Alanları:** Kauçuk Yapıştırıcısı Kauçuk kaplamalarının, seramik, granitlerin yere yapıştırılmasında; kauçuk kaplamalarının oyun ve diğer zemine ve duvarlara yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir poliüretan yapıştırıcıdır. Her cins Kauçuğun ve parkenin yapıştırılmasında kullanılır. Polymex-3018; ahşabı betona yapıştırmada diğer cins yapıştırıcılara göre çok daha iyi sonuçlar verir. Isıya dayanıklı bir poliüretan olmasından dolayı alttan ısıtılmalı sistemlerde kullanılabilir. Gün ışığı ve sudan etkilenmemesinden dolayı yapıştırma özelliği 20 yıla kadar sürer. Beyaz eşya sektöründe üst tablo imalinde plastik akşamların suntaya yapıştırılmasında çok maksatlı olarak değişik sektörlerde de kullanılmaktadır. Saplı sapsız zımparalarda plastik ile zımpara kâğıtlarının yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Polietilen ve benzerleri hariç. Beton, taş, ahşap. Metal, aternit gibi her türlü yüzeye tatbik edilir. Kimyasallara,



darbelere ve sürtünmeye dayanıklı sıvı sızdırmayan anti bakteriyel yapıştırıcıdır. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir. Kauçuk Yapıştırıcısı

Uyarılar : Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır. Yutulması durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Kauçuk Yapıştırıcısı **Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Kauçuk Yapıştırıcısı



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr