



POLYMEX P-3026 POLİÜRETAN DİLATASYON BANT YAPIŞTIRICI



Tiksotropik, iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı tiksotropik.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Özellikleri: Aşınma mukavim asit-alkali ve diğer kimyevi ve korrozif maddelere karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir. Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Kesinlikle solvent yoktur. Poliüretan Dilatasyon Bant Yapıştırıcı **Kullanım Alanları:** Poliüretan Dilatasyon Bant Yapıştırıcı : Dilatasyon bant yapıştırılmasında kullanılır. Sanayi amaçlı üretimlerde yapıştırıcı olarak kullanılır. Ayrıca Elektrik kablo sanayinde: kablo başlıkları ve ek muafaları dökümünde uç bağlantıları izolasyonunda. Dalgıç pompalarda, akvaryum filtrelerinde. Motordaki elektrik aksamalarını sudan koruma da kullanılan döküm reçinesidir. Pompadaki vibrasyona mani olur. Poliüretan Dilatasyon Bant Yapıştırıcı

Renk	Krem, Gri (talebe göre farklı renkler de üretilebilir.)
Sertlik Shore D	80-85
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Karışım Yoğunluk	1,22 gr/ml
Karışım Oranı	
Uygulama süreci(23 °C)	50 ile 60 Dakika Arası
Kuruma	İlk kuruma:3 dakika son kuruma:8 dakika
Tatbik şekli	Dökme veya makine ile
Elektrik Direnç Dayanıklılığı	32.000 Volt
Parlama Noktası	Parlama Yapmaz (solventsiz)
Çalışma Sıcaklığı	15-30 °C
Sıcaklığa Dayanım	280 °C
Kürünü Tamamlama (20 °C)	72 saat sonra kürünü tamamlama. Kalıba döküldükten sonra.

Uygulama: Tatbik edilecek yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ kir pas ve çapaklardan arındırılmalıdır.

Uygulama esnasında yüzey ve ortam ısısının Min. 8 °C Max. 30 °C olmasına dikkat edilmelidir. Ambalaj güneş altında bırakılmamalı, dondan ve rutubetten kesinlikle korunmalı ayrıca yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Poliüretan Dilatasyon Bant Yapıştırıcı Kesinlikle makine Kullanımı tavsiye edilir. A Bileşeni, B Bileşenin içine boşaltılır. Homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Kullanılacak yer veya zemin madeni yağ, kir, pas, çapaklardan arındırılmalıdır. Hazırlanan karışım 3-5 dakika arasında kullanılmalıdır. Malzemenin tamamı kullanılmayacaksa etikette yazılı karışım oranına göre malzeme hazırlanmalıdır hassas olarak tartarak kullanılmalıdır. Poliüretan Dilatasyon Bant Yapıştırıcı

Güvenlik Önlemleri: Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direk solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Poliüretan Dilatasyon Bant Yapıştırıcı **Notlar:** Polymex markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve Polyme tavsiyelerine uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, Polymex 'ın bilgi ve tecrübeleri istikametinde iyi niyetle sunulmuştur.

Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyleri birçok fark arz edebilir. Polymex markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca polymex tarafından ticari faktörler ile uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemten Polymex sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/Kullanıcı,



bu detaylardan emin olmak için ilgili testleri yapmak zorundadır. Polymex markalı ürünlerinin özelliklerinde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında; satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Poliüretan Dilatasyon Bant Yapıştırıcı





POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr