



POLYMEX P-3026 TIKSOTROPIK POLİÜRETAN YAPIŞTIRICISI



Polymex P-3026; Tiksotropik, iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı tiksotropik.yapıştırıcıdır.

_ywtm_priority_tab_description 1 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Poliüretan Yapıştırıcı Doğal ve sentetik poliollerin karışımından oluşan, dolgulandırılmış hızlı kürlen, kimyasallara ve ısıya karşı direnci yüksek iki komponentli poliüretan tiksotropik yapıştırıcıdır.

Solvent içermez. Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı iki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı, anti bakteriyel yapıştırıcı Malzemesidir. Reçine içeren bir ön polimerdir.Hidroksil grubu; sertleştirici ise izosiyanat içeren bir ön polimerdir. özel olarak geliştirilmiştir. Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Aşınma mukavim asit-alkali ve diğer kimyevi ve korrozif maddelere karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir. Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Kesinlikle solvent yoktur. Tikotropik Poliüretan Yapıştırıcısı. Filtre Otomotiv, ağır iş makineleri, elektrik süpürgeleri, kompresör ve diğer sektörlerde endüstriyel filtrelerin imalatında PVC, ABS gibi plastik parçaların yapıştırılmasında kullanılır. Poliüretan Yapıştırıcısı. Poliüretan Dilatasyon Bant Yapıştırıcısı : Dilatasyon bant yapıştırılmasında kullanılır. Sanayi amaçlı üretimlerde yapıştırıcı olarak kullanılır. Ayrıca Elektrik kablo sanayinde: kablo başlıkları ve ek muafları dökümünde uç bağlantıları izolasyonunda. Dalgıç pompalarda, akvaryum filtrelerinde. Motordaki elektrik aksamalarını sudan koruma da kullanılan döküm reçinesidir. Pompadaki vibrasyona mani olur. Tikotropik Poliüretan Yapıştırıcısı.

Özellikler	A Bileşeni	B Bileşeni
Yoğunluk (23 °C) gr/ml	1,55-1,65	1,21-1,23
Viskozite (23 °C) mPas	3000-4000	170-300
Yoğunluk Karışım(23°C) :	yak. 1,43±0.1gr/cm ³	
Karışım Oranı	5	1
Renk	beyaz, krem	Siyah-krem
Pot Life (23 °C) 125 gr A+B	2- dakikakadan-45 dakikaya göre ayarlanır.	
Dokunma Kuruma Süresi	25-30 dakika	
Kullanım Süresi (23°C) :	İstenildiğinde 2 dakikadan 45 dakikaya göre ayarlanır.	
Sertleşme Kuruması	3-45 dakika	
Shore D	85-90	
Renk	Beyaz-Krem Siyah	
Parlaklık	Parlak veya Mat (isteğe göre)	
Bağlayıcı madde	Poliüretan Reçine	
Isı Sıcaklık dayanım	245 °C	
Uygulama süreci	-5 °C/ +25 °C ısısında 45 dakika	
Katılma başlangıcı	25 °C /+40 °C ısısında 45 dakika	
Kürünü Tamamlama (20°C ve %60 relatif nem)	4 saat sonra kürünü tamamlar.	
Isı dayanıklılığı	-40 °C/+220 °C	
Çevreye Uyum	Çevreye olumsuz etkisi yok	
Eğilme Mukavemeti	45 Kg/cm ² (DIN 53452)	
Gerilme Mukavemeti	30 Kg/cm ² (DIN 53455)	



UV

Dayanıklıdır.

Teknik Özellikler:

Renk	Krem, Gri (talebe göre farklı renkler de üretilebilir.)
Sertlik Shore D	85-90
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Karışım Yoğunluk	1,43 gr/ml
Uygulama süreci(23 °C)	5 ile 60 Dakika Arası
Kuruma	İlk kuruma:5 dakika son kuruma:12 dakika
Tatbik şekli	Dökme veya makine ile
Elektrik Direnç Dayanıklılığı	32.000 Volt
Parlama Noktası	Parlama Yapmaz (solventsiz)
Çalışma Sıcaklığı	15-30 °C
Sıcaklığa Dayanım	280 °C
Kürünü Tamamlama (20 °C)	72 saat sonra kürünü tamamlama. Kalıba döküldükten sonra.

Uygulama: Tatbik edilecek yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ kir pas ve çapaklardan arındırılmalıdır.

Uygulama esnasında yüzey ve ortam ısısının Min. 8 °C Max. 30 °C olmasına dikkat edilmelidir. Ambalaj güneş altında bırakılmamalı, dondan ve rutubetten kesinlikle korunmalı ayrıca yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı. Kesinlikle makine Kullanımı tavsiye edilir. A Bileşeni, B Bileşenin içine boşaltılır. Homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Kullanılacak yer veya zemin madeni yağ, kir, pas, çapaklardan arındırılmalıdır. Hazırlanan karışım 3-5 dakika arasında kullanılmalıdır. Malzemenin tamamı kullanılmayacaksa etikette yazılı karışım oranına göre malzeme hazırlanmalıdır hassas olarak tartarak kullanılmalıdır. Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı. **Karıştırma:** Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı.Poliüretan Yapıştırıcısı Yapıştırıcısının A ve B komponentleri arasında mükemmel bir uyum olduğundan elle veya alçak basınçlı PU(poliüretan) makineleri ile karışım uygulaması yapılmaktadır. Elle yapılacak uygulamalarda karışımın kullanım süresi kısa olduğundan ihtiyaç kadar karışımlar hazırlanmalıdır. Karışım en iyi sonuçlar alçak basınçlı PU makineleri ile tavsiye ettiğimiz karışım oranlarında alınır. A Komponenti uzun zaman bekleme yaparsa çökme yapabileceğinden PU makineleri ile yapılan uygulamalarda tank karıştırıcısı çalışır durumda olmalıdır. Karışım kullanım süresini uzatma ve ya kısaltma konusunda teknik servisimize başvurun. Özellikle alçak basınçlı PU makineleri kullanılarak filtre sektöründe yapılan yapıştırma uygulamalarında üretim hızına göre Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı.

Depolama ve Raf Ömrü: Saklama süresi normal şartlar altında (+20 °C) , kuru ortamda kapağı kapalı olarak 2 yıldır. Üretim tarihi etiket üzerindedir. Ambalajlar dik olarak depolanmalıdır. Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı.

Ambalaj: 30,kg 36,kg 'lık Varillerde takımlar. **Güvenlik Önlemleri:** Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direk solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Poliüretan



Dilatasyon Bant Yapıştırıcı Notlar: Polymex markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve Polyme tavsiyelerine uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, Polymex 'ın bilgi ve tecrübeleri istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyleri birçok fark arz edebilir. Polymex markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca polymex tarafından ticari faktörler ile uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden Polymex sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/Kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili testleri yapmak zorundadır. Polymex markalı ürünlerinin özelliklerinde değişiklik yapabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında; satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır. Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr