



POLYMEX P-4023 STANDART POLİÜRETAN SİSTEM



Mevcut zemin kir, pas, nem ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Mevcut zemin üzerine primer uygulaması yapılır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Mevcut zemin kir, pas, nem ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Mevcut zemin üzerine primer uygulaması yapılır. Bu uygulamayı takriben özel mikserde poliüretan binder ile karıştırılmış 1-3,5 mm siyah SBR veya siyah EPDM granüller ortalama 8 mm kalınlıkta finischer makinası ile serilir. Yapılan bu elastik katmanın üzerine tekrar primer uygulaması yapılır ve 7 mm kalınlıkta renkli EPDM granüller serilerek standart sistem EPDM kaplama yapılır.

Primer: 150-160 gr/m² 1100 cp 8 mm siyah granül kaplama: 5 kg/m² teorik olarak düz bir zemin üzerine primer 110-120 gr/m² 1100 cp 7 mm renkli EPDM kaplama: 1-3,00 mm 4kg/m² teorik olarak

Polyurea İzolasyon Kısıtlamalar: Komponentler kullanıncaya kadar ambalajın kapağı açılmamalı. **Polyurea İzolasyon Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır.

Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Polyurea Astar Polyurea- Epoksi -Poliüretan Zemin kaplaması ve İzolasyonlarının Zemin Astarında kullanılır. Zemin temizlenir temizlenen zemine m² ye 250-300.gram uygulanmalıdır. Üzerine İzolasyon veya Zemin kaplama malzemeleri kullanılmaktadır. Riskli bölgelerde mutlaka Polyurea Zemin Astar kullanılmaktadır. Mevsim şartlarına ve kullanım alanının yapısına göre farklı özellikte astar kullanılmaktadır.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr