



POLYMEX P-884 EPOKSI ESASLI BITÜM ASTARI



P-884- Bitüm esaslı, tek komponentli, likit, emülsiyon kaplama su yalıtım astar malzemesidir.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Yüzey Hazırlığı

P-884-Bitüm Esaslı Astar Uygulama yüzeyi kir, toz, sıva ve çimento kalıntıları, boya ve yağ gibi ayırıcı maddelerden temizlenmiş, hasarlı ve gevşek parçalar yüzeyden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde onarım gerekliliği durumunda, yüzey düzeltme ve tamir işlemi, P-999- veya P-996 yüzey tamir malzemeleri kullanılarak, Polymex Bitümlan Astar uygulamasından en az bir gün önce yapılmalıdır. Mineral ve emici yüzeyler uygulama öncesi Polymex Bitümlan Astar %25 oranında inceltilmelidir. P-884-Bitüm Esaslı Astar

Renk	Şeffaf
Parlaklık	Parlak veya Mat
Bağlayıcı Madde	Solventsiz Reçine
Parlama Noktası	Parlama yapmaz. Solventsizdir.
Uygulama Sıcaklığı	0-35 °C
Yoğunluk A Bileşeni (20 °C)	1,25 gr/ml
Yoğunluk B Bileşeni (20 °C)	1,23 gr/ml
Shore A	65-70
Kuruma (20 °C)	İlk: 2 Saat Son:4 saat
Pot Life	Ortalama 1 Saat

Polymex Bitümlan Astar düzgün olarak hazırlanan yüzeye fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle en az iki kat halinde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulama, ilk kat tam kuruduktan sonra yapılmalıdır. İkinci kat uygulama, birinci kat uygulamanın uygulama yönünün dikine yapılmalıdır.

Kullanım Alanları

Yeraltı yapılarının su yalıtımında, Temel ve terasların su yalıtımında, Rutubetli odaların yalıtımında, Yalıtımlı çatılar ve verandalarda, kullanılır.

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Polyurea Astar Polyurea- Epoksi -Poliüretan Zemin kaplaması ve İzolasyonlarının Zemin Astarında kullanılır. Zemin temizlenir temizlenen zemine m2 ye 250-300.gram uygulanmalıdır. Üzerine İzolasyon veya Zemin kaplama malzemeleri kullanılmaktadır. Riskli bölgelerde mutlaka Polyurea Zemin Astar kullanılmaktadır. Mevsim şartlarına ve kullanım alanının yapısına göre farklı özellikte astar kullanılmaktadır.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr