



POLYMEX P-9000 SOLVENTSİZ EPOKSI ESASLI İKİ BİLEŞENLİ EPOKSI ASTAR



Ürün Tanımı

Polymex-9000- Solventsiz Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar: 2 komponentli,% 100 katı madde ihtiva eden, beton ve benzeri Yüzeyler için şeffaf astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin Mükemmel bir şekilde Akrilik Poliüretan veya Epoksi self leveling malzeme ile kaplanmasına imkân sağlar.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Beton neminin, CM Nem Ölçer (karpit yöntemi) ile ölçüldüğünde, maksimum %5 olduğu durumlarda kullanılır. her türlü Epoksi bazlı ürün altında astar olarak kullanılır. Solvent içermeyen, Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi Esaslı astar malzemesidir. Epoksi Astar Uygulanan yüzeye nüfuz ederek yüzeyi serleştirir. Yağ ve hafif kimyasalların penetrasyonunu önler.

Epoksi Astar Renk	Şeffaf
Epoksi Astar Yoğunluk	0,9 kg/lt
Epoksi Astar Basınç Dayanımı	70 N/mm ²
Epoksi Astar Eğilme Dayanımı	20 N/mm ²
Epoksi Astar Yapışma Mukavemeti	4-5 N/mm ²
Epoksi Astar Kuruma	3-4 saat

Uygulama:

P-9000- Solventsiz Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar: Uygulanacak yüzeyde bulunan gevşek parçalar mekanik olarak giderilir. Yağ ile kirlenmiş zeminler deterjanlar ile yıkanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Uygulamadan evvel zeminin tamamen kuru olması gerekmektedir. Hazırlanan yüzeye 1 m² ye 0,200 kg. Polymex-9000 gelecek şekilde fırça ya da rulo ile iyice yedirilerek uygulanır. Uygulama ikinci kat yapılarak bitirilir. Eğer zemin emici ve geçirgen ise 1 m² yüzeye 0,300 kg. Polymex-9000- Solventsiz Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar uygulanmalıdır.

Kuruma:

Polymex-9000- Solventsiz Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar ;ilk sertliğini 3-4 saatte, dokunma sertliğini 5-7 saatte, tam kimyasal kürünü 7. gün sonunda alır. İlk sertleşmesini tamamlayan malzeme kullanıma hazırdır.

Kimyasal Dayanım:

P-9000- Solventsiz Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar; aşağıdaki kimyasallardan 1 hafta süreli daldırma deneyi sonucunda etkilenmemiştir. Sülfirik asit %30, Hidroklorik asit %20, Kostik soda %30, Amonyak %30, Asetik asit %50, Laktik asit % 15, Benzin, Deniz suyu, Ksilen, Toluene, Ham petrol, Mineral yağ, Hidrolik yağ, Yağ asitleri, Stiren ve Meyve suları gibi malzemelerden etkilenmez.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

P-9000- Solventsiz Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar. Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız. Deri ile temas halinde sabun ve su ile yıkayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız. Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Poliüretan yalıtım İzolasyon malzemesi



Notlar:

P-9000- Solventsiz Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar, Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ.

'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değışkenlik gösterebilir. P-9000-Solventsiz Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar Endüstriyel Kaplama Epoksi Isı Yalıtımı Otopark Zemin Kaplama perde izolasyonu Perde

Yalıtımı Poliüretan Enjeksiyon polyurea Polyurea çatı İzolasyonu Polyurea Kaplama Polyurea Teknik Bilgi Polyurea Teras Yalıtımı Polyurea Uygulamaları Polyurea Yalıtım Sprey Poliüretan Köpük Su İzolasyonu Su Yalıtımı Epoksi Astar Teras Yalıtımı Zemin Kaplama P-9000-Solventsiz Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr