



POLYMEX P-9002 AKRİLİK CUSHION ESNEK KAPLAMASI



P-9002-CUSHION Özel Granülimetrik kauçuk ve %100 yüksek performanslı Latex bağlayıcı içeren pigmentsiz spor sahası altyapı malzemesidir. Akrylic Cushion (Esnek) Kaplaması. Cushion su bazlı, akrilik bağlayıcılı, 0.5mm-1.0 mm ince katman veya 1.0 mm-2.0mm iri katmanlı iki tip kauçuk granül ile hazırlanan, yüzeye esneklik kazandırmak amacıyla kullanılan bir malzemedir.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Kullanım Yerleri:

P-9002-Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması CUSHION Akrilik Resurfacer üzerine 3 ila 10 kat uygulanır. Böylece özel granülimetrik kauçuk partikülleri 1-4 mm kalınlığında sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşturur.

Fiziksel Özellikleri:

Renk :Siyah **Kaplayabileceği alan :**0,500 kg/m² (Teorik) tek katta. **Kürlenme şartları :**20°C'de %70 bağıl nemde **Katlar arası bekleme zamanı :**yaklaşık 2 saat **Tahmini kürlenme zamanı :**minimum 24 saat **Minimum Uygulama sıcaklığı :**14°C Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır. **Bağlayıcı : Akrilik Minimum Uygulama Sıcaklığı: 10 C** **Kuruma zamanı :**1 saat (25C) (ikinci katı uygulamak için 2-6 saat beklenmeli ve yüzeyin tamamen kuruduğu gözlenmelidir.)

YÜZEY HAZIRLIĞI:

P-9002-Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması.Herhangi bir Tenis Kort sistemi uygulamasından önce yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14-21 gün, kürünü yapmış olması gerekir.

Yüzey Şartları:

P-9002-Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması. Cushion'ın uygulandığı yüzeyler mükemmel bir aderans sağlanması amacıyla toz, kalkmış boya tabakaları, yağlı materyaller, kimyasal artıklar ve buna benzer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

UYGULAMA REHBERİ:

Sistem Şartları Cushion minimum 2 kat uygulanmalıdır.cushion 'un her katı daha homojen ve sıkı bir cushion sistem oluşmasını sağlar. Akrilik Resurfacer üzerine cushion uygulamasını tavsiye eder.Daha fazla bilgi için Akrilik Resurfacer bilgi föyüne bakınız. **Uygulama P-9002-Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması.** CUSHION kauçuk squeege (gel beri) aparatıyla zeminin bir ucundan diğer ucuna ve birbirine paralel katlarda uygulanır.Uygulama sıcak hava koşullarında yapılıyorsa yüzeyi nemli tutmak amacıyla su spreylenebilir. Birinci kat tam kurduğunda ikinci kat uygulama önceki ile 90 derece açı yapacak şekilde uygulanmalıdır. **P-9002-Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması Kuruma ve Kürlenme Zamanı P-9002-Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması** CUSHION uygulamasında kuruma için katlar arasında en az 4 saat beklenmeli, normal hava koşullarında günde maksimum 2 kat uygulama yapılabilir.

Temizlik:

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.



Uygulamada Dikkat Edilmesi gereken Noktalar:

Hava Şartları P-9002-Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması. CUSHION kesinlikle yağmurlu ve nemli havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 50°C olmalıdır. 60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. **İç mekan uygulamaları** İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir. İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır. **P-9002-Akrilik Cushion (Esnek)**

Kaplaması P-9002-Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AŞY POLYMEKS Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AŞY POLYMEKS Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr