



POLYMEX P-9003 AKRILIK SONKAT ZEMİN BOYASI



Akrilik reçine esaslı, özel olarak geliştirilmiş Akrylic Sonkat Zemin Boyası

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Mükemmel kapaticılık ve bağdaşma özelliğine sahiptir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Kolay uygulanır. Akrilik boya Tenis kort boyasının aşınma direnci geliştirilmiştir. Bu nedenle mineral esaslı açık hava oyun sahalarında kullanımına uygundur. Akrilik boya Tenis Kort Boyası Sudan etkilenmez, yağışlı havalardan sonra üzerinde biriken suyun hızlı kurumasını sağlar. Renkleri solmaz, dökülmez, çatlama ve kabarma yapmaz. Akrilik boya Tenis kort boyası kesinlikle solma ve sararma yapmaz. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Akrilik Boya su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir üründür.

Akrilik boya Görünüm	İpek mat
Akrilik Boya Renk	Beyaz, oksit yeşil ve oksit kırmızı
Viskozite (25 °C)	115-125 KU
Akrilik Boya Sarfiyat	3 m ² / 1,kg. tek kat
Uygulanacak Kat Sayısı	2
Kuruma Süresi	4-6 saat
Akrilik Boya Tam Kuruma	24 saat
Akrilik Boya Parlama Noktası	190 °C
Akrilik Boya Depolama Ömrü	Orijinal ambalajında, oda sıcaklığında 1 yıl
Akrilik Boya Ambalaj	50 kg,60,kg,75,kg kovalarda

Uygulama Alanları:

P-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Her türlü mineral esaslı oyun sahasında koruma, dekoratif ve işaretleme amaçlı kullanılabilir. Site ve otellerin tenis kortlarında, basketbol, voleybol sahalarında, yürüme veya bisiklet yollarında, kaldırım ve parke işaretlemesinde kullanılabilir.

Yüzey Hazırlığı:

P-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, kir, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey emiciliğini kontrol altına almak için Polymex-2009 1:1 oranında su ile inceltilerek astar olarak uygulanmalıdır. Astar katın uygulanmasından 4-6 saat sonra asıl kat uygulamasına geçilmelidir. Akrilik Boya %7 su ile inceltilerek iki kat olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Uygulama rulo veya fırça ile yapılabilir. Katlar arasında kuruma süresine uyulması gerekmektedir. Kuruma süresince uygulama yapılan alan kullanıma kapatılmalıdır. Uygulama yapılmış alan 3 gün süre ile kullanılmamalı, fiziksel veya kimyasal etkenlerden mutlaka korunmalıdır. Uygulama sırasında kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Dikkat:

Akrilik Boya Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. Uygulamayı + 7-30 °C arasında yapınız. Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.



Notlar:

P-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değışkenlik gösterebilir.

Yasal uyarı:

P-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AŞY POLYMEKS Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AŞY POLYMEKS Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar **P-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası**



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr