



POLYMEX P-997 EPOKSI ASTAR



Polymex-997; her türlü Epoksi bazlı ürün altında astar olarak kullanılır. Solvent içermeyen, Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar malzemesidir.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Uygulanan yüzeye nüfuz ederek yüzeyi serleştirir. Yağ ve hafif kimyasalların penetrasyonunu önler.

Renk : Şeffaf Yoğunluk : 0,9 kg/lt Basınç Dayanımı : 70 N/mm² Eğilme Dayanımı : 20 N/mm² Yapışma Mukavemeti : 4-5 N/mm² Kuruma : 3-4 saat

Uygulama : Polymex-997; uygulanacak yüzeyde bulunan gevşek parçalar mekanik olarak giderilir. Yağ ile kirlenmiş zeminler deterjanlar ile yıkanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Uygulamadan evvel zeminin tamamen kuru olması gerekmektedir. Hazırlanan yüzeye 1 m² ye 0,200 kg. Polymex-997 gelecek şekilde fırça ya da rulo ile iyice yedirilerek uygulanır. Uygulama ikinci kat yapılarak bitirilir. Eğer zemin emici ve geçirgen ise 1 m² yüzeye 0,300 kg. Polymex-997 uygulanmalıdır. **Kuruma :** Polymex-997; ilk sertliğini 3-4 saatte, dokunma sertliğini 5-7 saatte, tam kimyasal kürünü 7. gün sonunda alır. İlk sertleşmesini tamamlayan malzeme kullanıma hazırdır. **Kimyasal Dayanım :** Polymex-997; aşağıdaki kimyasallardan 1 hafta süreli daldırma deneyi sonucunda etkilenmemiştir. Sülfirik asit %30, Hidroklorik asit %20, Kostik soda %30, Amonyak %30, Asetik asit %50, Laktik asit % 15, Benzin, Deniz suyu, Ksilen, Toluen, Ham petrol, Mineral yağ, Hidrolik yağ, Yağ asitleri, Stiren ve Meyve suları gibi malzemelerden etkilenmez.

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr